

## EasyPRO ALL PURPOSE

visų paskirčių sandarinimo putos

**2 x DIDESNĖ IŠEIGA**

Visų paskirčių sandarinimo putos EasyPRO su unikaliu aplikatoriumi EasyPRO yra du kartus ekonomiškesnės už įprastines sandarinimo putas. Produktas taupo jūsų pinigus, nes jo reikia 2 kartus mažiau.

**PUSANTRO KARTO GERESNĖ GARSO IR ŠILUMOS IZOLIACIJA**

Naujos, unikalios EasyPRO formulės ir modernaus EasyPRO aplikatoriaus derinys sukuria visiškai naują „mikrokorio“ putų struktūrą. Putos pasižymi itin veiksmingomis garso ir šilumos izoliacijos savybėmis – jos iki 50% efektyvesnės už įprastines putas.

**VISIEMS DARBAMS**

Visų paskirčių putos EasyPRO naudojamos tais pačiais tikslais, kaip ir įprastinės sandarinimo putos. Jos suriša beveik visas statyboms naudojamas medžiagas, gali būti naudojamos su įprastiniu pistoletu arba su EasyPRO aplikatoriumi.

**VISIEMS METŲ LAIKAMS**

Visų paskirčių sandarinimo putas EasyPRO galima naudoti, esant bet kokioms oro sąlygoms: žiemą (nuo -10 °C); vasarą (iki +30 °C); lyjant ar sningant.

**MAŽAI PLEČIASI**

Naudojant visų paskirčių sandarinimo putas EasyPRO, nesunkiai kontroliuosite antrinį jų plėtimąsi. Putos plečiasi, užpildydamos tuščias ertmes, jos nedaro neigiamo poveikio sandarinamoms konstrukcijoms.

**KODĖL VERTA RINKTIS VISŲ PASKIRČIŲ SANDARINIMO PUTAS EasyPRO?**

- Taupote pinigus ir energiją. Putos pasižymi puikiomis termoizoliacijos savybėmis.
- Sudaro garso barjerą, todėl yra itin puiki garso izoliacijos priemonė.
- Greitai užpildo dideles ertmes.
- Putose nesiveisia pelėsis ir miltligė.
- Tinkamos dažyti.

**TECHNINIAI DUOMENYS**

SAVYBĖ	VIENETAS	REIŠMĖ
Paviršiaus sustingimo laikas	min	6-10
Galima pjauti (kai jungties plotis 30 mm)	min	30*
Visiškas sustingimas siuleje (esant +23 °C)	valanda	8
Tankis	kg/m <sup>3</sup>	15-19*
Matmenų stabilumas (TM1004)	%	<8
Sustingusių putų degumo klasė (DIN 4102-1)		B3
Antrinis plėtimasis (TM1010)	%	<80*
Tempiamasis stipris (BS 5241)	N/cm <sup>2</sup>	12
Stipris gniuždant, kai deformacija yra 10% (DIN 53421)	N/cm <sup>2</sup>	3
Šilumos laidumas λ	W/(m·K)	0,034
Garso sumažinimo indeksas RS,w	dB	60
Temperatūra, kuriai esant atliekami darbai	°C	-10...+30
Sustingusių putų atsparumas temperatūroms	°C	-50...+90

\* taikoma su putų pistoletu

\*\* Prašome perskaityti garantijos sąlygas

**SPALVA****PAKUOTĖ**

1000 ml aerosolinis flakonėlis, tūris 750 ml, 12 vnt. dėžėje.

**SAUGOJIMAS**

Esant sausoms sąlygoms, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių, gaminiai originalioje, neatidarytoje pakuotėje gali būti laikomi 18 mėnesių kai oro temperatūra yra nuo +5 °C iki +30 °C. Tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuotės.



# PENOSIL

## ABSOLIUTUS SANDARINIMAS

## EasyPRO ALL PURPOSE

### visų paskirčių sandarinimo putos

#### ĮPRASTINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Visų tipų siūlių ir tarpų sandarinimas, termoizoliacija ir garso izoliacija. Naudojama tarp izoliacijos plokščių (EPS, mineralinė vata), stogo plokščių, izoliuojant langus ir duris. Specialiu EasyPRO aplikatoriumi pasieksite net sunkiai prieinamas vietas.

#### NENAUDOTINAS SU

Polietilenu (PE), polipropilenu (PP), PTFE (Teflon®). Atsižvelgdami į galimą platų mišrių medžiagų spektrą, rekomenduojame pirmiausia atlikti sukibimo testą.

#### NAUDOJIMO BŪDAI

**Naudojant EasyPRO aplikatorių:** Flakonėlį laikykite vertikaliai. Įstatykite EasyPRO aplikatorių ant flakono ventilio ir lengvai spustelėkite, kol aplikatorius užsifiksuos; flakoną gerai supurtykite bent 20 kartų. Norėdami naudoti putas, apverskite flakono adapterį ir spustelėkite EasyPRO aplikatorių.

**Naudojant putų pistoletą:** Flakoną laikykite vertikaliai. Viena ranka laikydami rankeną, apverskite pistoletą, užsukite flakoną kita ranka. Apversdami pistoletą įsitikinkite, kad jis nėra nukreiptas į žmones. Užfiksavę pistoletą, flakoną gerai supurtykite bent 20 kartų. Putų padavimas reguliuojamas pistoleto gaiduku.

#### SUKIMBA SU

MEDŽIU

BETONU

DAUGUMA METALŲ

PVC

PLYTOMIS

GIPSO KARTONO PLOKŠTĖMIS

EPS

ČERPĖMIS

Paviršius turi būti drėgnas, kadangi putos stingsta, esant sąlyčiui su drėgme. Jei putos naudojamos esant žemai temperatūrai, flakoną būtina pašildyti, palaikius jį šiltoje patalpoje ar šiltame vandenyje. Temperatūra negali būti aukštesnė kaip 30 °C.



#### Gaminiui suteikiama bent 10 metų garantija reiškia dar daugiau! Šis gaminys:

- Yra patikimas;
- Tvarus ir tvirtas;
- Produktas pasižymi ilgaamžiškumu.

#### Kartu tai reiškia, kad:

- NAUDOTOJAS TAUPO PINIGUS. Jums nereikės remontuoti užsandarintų vietų, taigi taupysite pinigus, laiką ir darbą, kurių galėtų prireikti dėl nekokybiško produkto.
- PRISIDEDATE SAUGANT APLINKĄ. Kuo mažiau produkto sunaudojate per ilgą laiką, tuo mažiau atliekų patenka į aplinką, mažiau teršiama gamta.

#### Pramonei skirtos technologijos įžengia į namus

Daugiau kaip 40 metų aukštos kokybės PENOSIL produktai naudojami pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis – atliekant daugiaaukščių pastatų fasadų sandarinimo darbus, pramonės objektams, pavyzdžiui, geležinkelių, aviacijos, branduolinės energetikos ir saulės energetikos įmonėms, automobilių gamyboje ir laivų statyboje. PENOSIL produktai:

- 100% nelaidūs vandeniui;
- Garantuoja patikimą sukibimą;
- Greitai džiūsta;
- Yra itin elastingi;
- Lengva naudoti;
- Turi jų ilgaamžiškumą patvirtinančius dokumentus.

DABAR atėjo laikas, kai šios pramonei skirtos technologijos privalumus gali pasitelkti ir namų naudotojai, ieškantys sandarinimo sprendimų namams. Kodėl? Nes PENOSIL visada meta iššūkį galiojantiems standartams: siekiame kokybės, mums rūpi net menkiausios detalės, norime, kad žmonės namuose gyventų šiltai ir saugiai; tikime – mūsų siūlomi sprendimai jūsų NAMAMS yra GERIAUSI.

Išsamesnė techninė informacija  
[penosil.com/easypro](http://penosil.com/easypro)

PENOSIL yra registruotas Wolf Group kompanijos Krimelte OÜ prekinis ženklas.