

## FIȘĂ DATE TEHNICE

# PENOSIL WaterStop 930

WaterStop 930 este soluția pentru aproape orice problemă de etanșare. Fie că aveți de-a face cu goluri, crăpături, suprafețe uscate sau umede, WaterStop 930 asigură aderență rapidă și de încredere pe aproape orice tip de suprafață.

### Beneficii

- Etanșează și aderă rapid pe aproape orice tip de material
- Potrivit pentru suprafețe umede
- Poate fi folosit sub apă
- Ranforsat cu fibre
- Elasticitate ridicată
- Rezistă la modificări de structură de până la 1cm
- Poate fi folosit în orice condiții meteo, inclusiv pe ploaie sau ninsoare
- Poate fi vopsit cu vopsele acrilice

### Domenii de aplicare

- Etanșarea fisurilor și rosturilor din jgheaburi, coșuri de fum, țigle metalice
- Poate fi folosit pentru etanșarea crăpăturilor și îmbinărilor din ambarcațiuni sau rulote
- Repararea acoperișurilor, fațadelor și a altor elemente de exterior

### Aderență

- Aluminiiu
- Zinc
- Plumb
- Sticlă
- Piatră
- Asfalt
- Azbest ondulat
- PVC
- Țigle de acoperiș

### Instrucțiuni de aplicare

#### Condiții de aplicare

Temperatura de aplicare: între -5°C și +30°C.

#### Pregătirea suprafețelor

Suprafețele trebuie să fie uscate, curățate de praf, particule, grăsimi sau ulei. Suprafețele neporoase trebuie curățate cu solvent și o cârpă curată de microfibră. Excesul de solvent trebuie șters cu cârpă curată înainte de a se evapora.

#### Metoda de aplicare

Pentru rezultate optime, este recomandat să agitați bine produsul înainte de utilizare. Produsul trebuie aplicat cu o pensulă sau o spatulă, în strat subțire. Pentru deschideri sau fisuri mai mari, precum și în condiții extreme, se recomandă aplicarea unui material textil din fibră de sticlă pe o deschidere sau fisură sigilată și aplicarea unui al doilea strat după câteva zile. Pentru suprafețe precum cimentul, este recomandat să folosiți o amorsă în prealabil.

#### Curățare

Etanșantul umed poate fi curățat cu solvenți precum alcool, acetonă sau cu șervețele speciale de curățare. Etanșantul întărit poate fi înlăturat mecanic.

## Date tehnice

| Proprietăți               | Valoare          | Unitate          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Vâscozitate               | Pastă            |                  |
| Capacitate de acoperire   | 1...2            | l/m <sup>2</sup> |
| Bază                      | Cauciuc sintetic |                  |
| Densitate (DIN 53 479-B)  | 0,95             | g/ml             |
| Temperatura de aplicare   | -5 ... +30       | °C               |
| Temperatura de rezistență | -25 ... +100     | °C               |

Valorile specificate au fost obținute la +23°C și 50% umiditate relativă, dacă nu se specifică altfel. Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat.

## Culoare

Gri

## Ambalaj

Tub metalic 1 litru, 6 buc în bax.

## Condiții de depozitare și termen de valabilitate

Perioada de valabilitate garantată este de 18 luni de la data producției dacă este depozitat în ambalaj sigilat, într-un loc răcoros și uscat, protejat de lumina directă a soarelui, la +5°C până la +30°C.

## Limitări

- Produsul are limitări de aderență la PE, PP, și PTFE (Teflon®).
- Nu recomandăm folosirea produsului pentru etanșarea elementelor din piatră naturală.
- Din cauza varietății mari de substraturi posibile, recomandăm efectuarea unui test de compatibilitate și aderență în prealabil. Dacă este necesar, amorsați suprafețele pentru a îmbunătăți aderența.
- Din cauza multitudinii de factori care pot afecta procesul de aplicare și rezultatul final, clientul trebuie să testeze întotdeauna produsul în prealabil.
- Vă rugăm să respectați data de expirare!

## Norme de siguranță

Asigurați-vă că spațiul în care aplicați este bine ventilat și folosiți echipament de protecție. Mai multe informații referitoare la normele de siguranță sunt disponibile în Fișa de siguranță. Ensure sufficient ventilation during application and wear necessary personal protective equipment.  
More specific safety information is available on the safety data sheet (SDS).

Notă: Instrucțiunile din prezenta documentație se bazează pe teste efectuate de producător și sunt prezentate cu bună-credință. Din cauza variațiilor de materiale și substraturi, precum și a diferitelor posibilități de aplicare care sunt în afara controlului nostru, producătorul nu este responsabil pentru rezultatele obținute. În orice caz, se recomandă testarea adecvării produsului la locul de aplicare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă. Acest TDS înlocuiește toate fișele de date anterioare ale aceluiași produs.