

FIȘĂ TEHNICĂ

PENOSIL Prime&Fix 900

Adeziv și grund pulverizabil pe bază de cauciuc sintetic, multifuncțional, pentru interior și exterior. Poate fi folosit ca un accelerator de aderență pentru benzi de etanșare în montajul ferestrelor. Stratul adeziv de la suprafață este transparent și garantează aderență rapidă și foarte puternică.

Domenii de aplicare

Adeziv: Adezivul universal spray pe bază de cauciuc sintetic poate fi utilizat în diverse tipuri de lucrări pentru lipirea unor suprafețe foarte diferite. Ca adeziv de contact, PENOSIL Prime&Fix 900 poate fi utilizat atât pentru lipirea suprafețelor poroase cât și a celor neporoase. Acest adeziv este utilizat în industria mobilei, auto și a ambalajelor, precum și în construcții în general. Nu este potrivit pentru lipirea materialelor din PVC sau acoperite cu PVC. Grund: utilizarea grundului la instalarea benzilor de etanșare la vaporii și vânt ajută la obținerea unei aderențe rapide și fiabile. Amorsarea substratului garantează o aderență durabilă și instantanee a benzilor de etanșare împotriva vaporilor și a vântului atât pe suprafețele poroase, cât și pe cele neporoase. Amorsarea poate fi necesară în primul rând pentru suprafețele de beton, diverse zidării și substraturi de lemn. Amorsa nu este adecvată pentru utilizarea pe: suprafețe din polistiren (inclusiv EPS, XPS), bitum sau teflon.

Aderență

Aderă bine la lemn, materiale plastice, metal, țesături, carton și hârtie, beton, BCA, silicat, ipsos, zidărie, metal, lemn, lambriuri și sticlă.

Instrucțiuni de aplicare

Condiții de aplicare

Temperatura la utilizare între -5 °C și +35 °C. Temperatura recipientului de aerosol trebuie să fie de cel puțin +15°C în timpul utilizării.

Pregătirea suprafețelor

Substraturile trebuie să fie uscate, curate și fără urme de grăsime, praf sau alte particule. Suprafețele neporoase trebuie curățate cu solvent și o cârpă din fibră curată. Excesul de solvent trebuie îndepărtat înainte de evaporare cu o cârpă curată.

Metodă de aplicare

Lucrări de lipire cu adeziv: Suprafețele care urmează să fie îmbinate trebuie să fie curate și fără praf. Înainte de utilizare, agitați tubul de cel puțin 30 de ori. Pulverizați adezivul pe substrat într-un strat subțire de la o distanță de 5...10 cm. După acoperirea suprafețelor cu adeziv, așteptați 15-60 de secunde, apoi apăsați suprafețele împreună. În funcție de substrat, timpul de uscare completă poate fi de până la 20 de minute. Dacă adezivul nu este utilizat în următoarele 24 de ore, întoarceți tubul cu susul în jos și apăsați aplicatorul de câteva ori pentru a curăța reziduurile. 500 ml sunt suficienți pentru a lipi aproximativ 2 m² de material.

Pentru lipirea prin contact, pulverizați adezivul pe ambele suprafețe care urmează să fie lipite. Utilizarea ca grund: substratul trebuie să fie curat și fără praf. Înainte de utilizare, agitați tubul de cel puțin 30 de ori. Pulverizați grundul pe substrat într-un strat subțire de la o distanță de 5...10 cm. După amorsare, așteptați 15-60 de secunde, apoi lipiți banda de etanșare la vaporii sau vânt pe suprafață. Pentru o aderență optimă, utilizați o rolă de presiune. Uscarea completă a grundului poate dura până la 20 de minute, în funcție de substrat. Dacă grundul nu este utilizat în următoarele 24 de ore, întoarceți tubul cu susul în jos și apăsați aplicatorul de câteva ori pentru a curăța reziduurile. 500 ml sunt suficienți pentru a amorsa aproximativ 100 m de suprafețe de bandă de etanșare împotriva vaporilor sau a vântului la o lățime de 5-10 cm.

Curățarea

Îndepărtați imediat reziduurile de grund folosind solventul White Spirit.

Date tehnice

Proprietăți	Valoare	Unitate
Bază	Cauciuc sintetic	
Consistență	Spray	
Temperatura la aplicare	-5...+35	°C
Inflamabilitate	Foarte inflamabil	
Gravitate specifică	0.73-0.77 aerosol	
Solvenți	Clorocarburi	
Conținut materie uscată	15...20	%

Valorile specificate au fost obținute la +23°C și 50% umiditate relativă, dacă nu se specifică altfel. Aceste valori pot varia în funcție de factorii de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substrat

Culoare

Alb lăptos

Ambalaj

Tub aerosol 500 ml, 12 buc per bax.

Condiții de depozitare și termen de valabilitate

Perioada de valabilitate garantată este de 12 luni de la data producției dacă este depozitat în ambalaj sigilat, într-un loc uscat, între +4 °C și +25 °C.

Limitări

- Se recomandă teste de aderență în prealabil pe orice material necunoscut.
- Nu aderă la PE, PP, PTFE (Teflon®).
- Nu utilizați pentru lucrări subacvatice sau în zone care sunt în contact permanent cu apa.
- Nu depozitați lângă un foc deschis sau o sursă activă de căldură.

Norme de siguranță

Asigurați-vă că spațiul în care aplicați este bine ventilat și folosiți echipament de protecție. Mai multe informații referitoare la normele de siguranță sunt disponibile în Fișa de siguranță.

Notă: Instrucțiunile din prezenta documentație se bazează pe teste efectuate de producător și sunt prezentate cu bună-credință. Din cauza variațiilor de materiale și substraturi, precum și a diferitelor posibilități de aplicare care sunt în afara controlului nostru, producătorul nu este responsabil pentru rezultatele obținute. În orice caz, se recomandă testarea adecvării produsului la locul de aplicare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă. Acest TDS înlocuiește toate fișele de date anterioare ale aceluiași produs.