

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PENOSIL MouseStop Foam EasyGun 162

Профессиональная монтажная пена с аппликатором

Однокомпонентная, готовая к применению полиуретановая пена для герметизации отверстий, швов и трещин.

Содержит добавки, отпугивающие мышей и других вредителей. Пена обладает хорошей способностью к объемному расширению для эффективного заполнения. Хорошо прилипает к большинству материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.

Основные преимущества

- Содержит добавки, отпугивающие мышей и других вредителей. ■ Хорошее расширение объема для эффективного наполнения ■ Высокий выход
- Высокие показатели тепло- и звукоизоляции. ■ Обеспечивает герметичное уплотнение

Области применения

- Предотвращение проникновения мышей и других вредителей в дом. ■ Заполнение отверстий
- Изоляция проходов ■ Заделка щелей и трещин
- Снижение влияния мостиков холода



Цвет

Светло-жёлтый.

Упаковка

Аэрозольный баллончик 1000 мл, наполнение 750 мл, 12 штук в коробке.

Условия и срок хранения

Срок хранения составляет 18 месяцев с даты производства при хранении в невскрытой упаковке в прохладном и сухом месте при температуре от +5 °C до +30 °C. Не подвергать воздействию температур выше +50 °C, не хранить вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами. Хранить и транспортировать в вертикальном положении. Перед транспортировкой надежно закрепить банки.

PENOSIL MouseStop Foam EasyGun 162

Технические данные

Характеристики	Ценить	Единица
Время высыхания поверхности (EN 17333-3)	8...12	мин.
Время резки (шов 30 мм, EN 17333-3)	<30	мин.
Полностью затвердевший в шве, 3x5 см (+23 °C)	<8	час
Давление отверждения (EN 17333-2, увлажненные поверхности)	<3,2	кПа
Вторичное расширение (EN 17333-2)	<50	%
Плотность в шве, 3x10 см (WGM106)	12...16	кг/м ³
Стабильность размеров (EN 17333-2, увлажненные поверхности)	<6	%
Термостойкость отвержденной пены	-50...+90	°C
Классификация реакции на огонь (EN 13501-1)	Ф	
Класс огнестойкости отвержденной пены (DIN 4102-1)	B3	
Предел прочности на растяжение / относительное удлинение (EN 17333-4, увлажненные поверхности)	>85/21	кПа / %
Прочность на сжатие (EN 17333-4, увлажненные поверхности)	>25	кПа
Прочность на сдвиг (EN 17333-4, увлажненные поверхности)	>35	кПа
Теплопроводность (EN 12667, EN 17333-5)	0,033	Вт/(м·К)
Индекс звукоизоляции R _{st,w} (EN ISO 10140)	60	дБ
Паропроницаемость (EN 12086)	<0,06	мг/(м·ч·Па)

Указанные значения были получены при температуре +23 °C и относительной влажности 50%, если не указано иное. Эти значения могут варьироваться в зависимости от факторов окружающей среды, таких как температура, влажность и тип субстрата.

Инструкции по применению

Условия применения

Температура воздуха во время использования: от +5 °C до +30 °C. Убедитесь, что температура окружающей среды остается в этом диапазоне до полного затвердевания пены.

Температура баллона во время нанесения: от +10 °C до +25 °C, наилучшие результаты достигаются при +20 °C.

Подготовка поверхности

Удалите с поверхностей пыль, рыхлые частицы и масляные пятна. Для достижения лучших результатов увлажните сухую пористую поверхность. Защитите прилегающие поверхности бумагой, полиэтиленовой пленкой или другим подходящим материалом. При необходимости добавьте дополнительное защитное покрытие снаружи для защиты от непогоды (дождя, ветра и т. д.).

Способ применения

Перед использованием пены температура баллона должна быть около +20°C. Допускается подогрев баллона в ёмкости с теплой водой (до +30°C). Энергично взболтать баллон в течение 30 секунд не менее 20 раз. Расположить баллон клапаном вверх. Навернуть монтажный пистолет на резьбовую часть адаптера или присоединить аппликатор к клапану баллона (слегка надавить до фиксации). Убедиться в надежности соединения. Во время применения расположить баллон вверх дном и нажать пальцами курок монтажного пистолета или аппликатора. Швы заполнить на 2/3-3/4 в глубину, остальное пространство заполнится за счет расширения пены. Затвердевшую пену необходимо защитить от УФ лучей. После застывания пену можно красить, шпатлевать и покрывать другими материалами, оклеивать и резать.

PENOSIL MouseStop Foam EasyGun 162

Очистка

Для очистки инструментов и поверхностей от незатвердевшей пены используйте средство для очистки пены PENOSIL. Незатвердевшую пену также можно очистить от пены руки и одежду с помощью чистящих салфеток PENOSIL. Затвердевшую пену следует удалить механически после размягчения с помощью средства для удаления пены PENOSIL.

Ограничения

- Пенополиуретан не обладает адгезией к поверхностям из тефлона, полиэтилена и силикона.
- Затвердевшая пена чувствительна к ультрафиолетовому излучению и прямым солнечным лучам, поэтому ее необходимо покрыть подходящим непрозрачным герметиком, шпатлевкой, краской или другим материалом. Не следует покрывать пену до ее полного затвердевания.
- Из-за расширения состава после нанесения пены, более легкие строительные элементы необходимо надежно закрепить перед ее применением. Пожалуйста, соблюдайте срок хранения!

Правила техники безопасности

Продукт не содержит биоцидов. Затвердевшая пена безвредна для живых организмов. Баллон под давлением. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не курить во время нанесения! При необходимости использовать защитное снаряжение. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительную информацию см. на этикетке и в паспорте безопасности (SDS).

Примечание: Инструкции, представленные в данной документации, основаны на испытаниях, проведенных производителем, и даны добросовестно. В связи с различиями в материалах и основаниях, а также с различными вариантами применения, которые находятся вне нашего контроля, производитель не несет ответственности за полученные результаты. В любом случае рекомендуется проверить пригодность продукта в месте применения. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. Данная техническая документация заменяет собой все предыдущие технические паспорта на этот же продукт.