PENOSIL www.penosil.com

Krimelte OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel + 372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

PENOSIL SpeedFix Cyano 007 (набор клея с цианоакрилатом высокой вязкости и активатором)

1 - Описание

Penosil SpeedFix Cyano 007 представляет собой набор клея, состоящий из цианакрилатного клея высокой вязкости и активатора, обеспечивающего быстрое склеивание.

2 - Недвижимость

Чрезвычайно быстрое склеивание, Высокая связующая способность,
Подходит для использования на вертикальных поверхностях, так как не капает и не стекает.
Особенно подходит для склеивания сложных поверхностей, имеющих пористую или неровную структуру, поскольку увеличивает прочность сцепления, предотвращая впитывание клея поверхностью.

3 – Области применения

Подходит для склеивания очень широкого спектра материалов, включая кислотные поверхности и некоторые пористые материалы, где требуется быстрое время склеивания.

Подходит для МДФ, дерева, древесной стружки, резины, большинства пластиков, кожи и других распространённых поверхностей. Особенно подходит для применений, где требуется ускоренная скорость отверждения.

Обладает способностью заполнять зазоры. Рекомендуется использовать на плотно прилегающих деталях и относительно гладких поверхностях.

4 – Хранение и срок годности

Упаковка	200 мл + Gw. 65 г (активатор и клей), 400 мл+ Gw. 125 г (активатор и клей), 400 мл + Gw. 100 г (активатор и клей), 200 мл+ Gw. 50 г (активатор и клей), 250 мл + масса 65 г (активатор и клей), 500 мл + масса 125 г (активатор и клей), 100 мл + масса 25 г (активатор и клей)
Срок хранения	18 месяцев
Условия хранения	Сухое и прохладное место хранения при температуре от +5°C до +25°C.

5 – Инструкции

Одна из поверхностей должна быть гладкой и иметь хорошее соединение. Нанесите каплю спрея на одну из поверхностей и распылите на другую. Соедините поверхности и плотно прижмите на несколько секунд. Температура нанесения: от +5°C до +35°C.

Krimelte OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel + 372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

6 – Технические характеристики

Клей

	Метод/Условия	Ценить
Основа		: Этилцианоакрилат
Появление		: Жидкий гель
Цвет		: Бесцветный
Плотность	ASTM D1875	: 1,06 ±0,01 г/см^3
Точка возгорания		: >81°C
Вязкость	ASTM D1084	: 1200 - 1800 сПа (25°C)
Температурная стойкость		: от -20°C до +70°C

Активатор

	Метод/Условия	Ценить
Основа		: Гексан
Появление		: Аэрозоль
Цвет		: Бесцветный
Температура применения		: от +5°C до +35°C
Температурная стойкость		: от -20°C до +70°C

7 – Ограничения

Цианоакрилаты следует хранить в оригинальной герметичной упаковке о использования.
Избегайте воздействия яркого света и источников тепла.
Цианоакрилаты могут прикрепиться к коже за считанные секунды.
Не допускайте попадания на кожу или в глаза — это может привести к серьёзному повреждению глаз. Если упаковка не закрыта плотно, он затвердеет!
Активатор огнеопасен. Не бросать в огонь. Упаковка активатора находится под давлением. Не раздавливать и не сверлить.

8 – Безопасность

Не принимайте пищу, не пейте и не курите во время использования этого продукта. Всегда мойте руки после использования. Храните в хорошо проветриваемом помещении. Для получения дополнительной информации о правильной утилизации и безопасности см. паспорт безопасности материала (MSDS).

9 – Отказ от ответственности

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших текущих знаниях и опыте, и мы не несем ответственности за любые ошибки, неточности, упущения или редакционные оплошности, возникшие в результате технологических изменений или исследований, произошедших в период между датой выпуска настоящего документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые испытания, чтобы убедиться в его пригодности для предполагаемого применения. Кроме того, все пользователи должны обратиться к продавцу или производителю продукта для получения дополнительной технической информации, касающейся его использования, если они считают, что имеющаяся у них информация нуждается в уточнении, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия действует в рамках действующих законодательных норм и положений, действующих профессиональных стандартов и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, представленная в настоящем техническом описании, носит ознакомительный характер и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.