

ROOF & FACADE Crystal

Hibridinis silikonas lauko darbams ir renovacijai



ATSPARUS LIETUI VOS PER 2 VALANDAS

Hibridinis silikonas Penosil Roof & Façade Crystal stipriai sukimba su paviršiumi ir visiškai sustingsta, užtikrindamas pilną hidroizoliaciją, vos per 2 valandas. Dėl lietaus jo eksploatacinės savybės nepablogės, o sandariklio tvarumas, sukibimas ir elastingumas išliks nepakitęs ilgus metus.

JAU PO 1 VALANDOS GALIMA DAŽYTI

Roof & Façade Crystal hibridinio hermetiko naudojimas yra lengviausias būdas pasiekti profesionaliai atrodančių rezultatų atliekant išorės renovacijos ir remonto darbus. Užsandarintus paviršius galima purkšti dažais beveik iš karto, o dažyti voleliu arba teptuku jau po valandos nuo užtepimo. Tai taupo laiką ir pinigus, nes nereikia ilgai laukti prieš dažymą.

TINKA BET KOKIEMS PAVIRŠIAMS, NET IR DRĖGNIEMS

Hibridinis silikonas Penosil Roof & Façade Crystal limpa beveik prie visų statybose naudojamų medžiagų, pavyzdžiui, betono, plytų, čerpių, medienos, stiklo ir kt. Nesijaudinkite, jei paviršius drėgnas – eksploatacinės sandariklio savybės dėl to nepablogės.

100% ATSPARUS ORO SĄLYGOMS

Hibridinis sandariklis Roof & Façade Crystal naudojamas kaminių, vamzdžių, metalo ir betono jungčių, stogo lataų jungčių, fasado kompensacinių jungčių, langų ir durų rėmų perimetro ir kt. sandarinimui. Visiškai sustingęs hermetikas tampa visiškai nepralaidus ir užtikrina visapusišką apsaugą nuo vandens prasiskverbimo ir drėgmės.

VISADA ELASTINGAS

Roof & Façade Crystal silikonas hermetikas sukimbęs su įvairiais paviršiais visą eksploatavimo laikotarpį išlieka elastingas, netgi judant paviršiams ar konstrukcijoms išplečiant ir susitraukiant. Roof & Façade Crystal silikonas hermetikas suformuoja itin tvirtą, tačiau elastingą paviršių.

KODĖL VERTA RINKTIS ROOF & FACADE Crystal HIBRIDINĮ SILKONĄ?

- Visada elastingas, net ir veikiamas žemos temperatūros ar didelio karščio
- Atsparus vandeniui, išlaiko puikų sukibimą
- Galima dažyti, suderinamas su dauguma dažų
- Nesukelia metalų korozijos
- Puikiai sukimba su įvairiais paviršiais, net ir porėtais

TECHNINIAI DUOMENYS

SAVYBĖ	VIENTETAS	VERTĖ
Pagrindo žaliava		Hibridas
Tankis	g/cm ³	1,05
Plėvelės susiformavimo laikas	min	10
Stingimo greitis	mm/24	2 iki 3
Temperatūra naudojimo metu	°C	+5 iki +40
Atsparumas temperatūrai	°C	-40 iki +80
Kietumas pagal Šorą A (ISO 868)		50
Pailgėjimas iki trūkimo (ISO 8339)	%	60
Pailgėjimas iki trūkimo (ISO 37)	%	270

Eksploatacinių savybių deklaraciją (DoP) galite rasti internetiniame puslapyje penosil.com

NAUDOJIMO SRITYS

- Kaminių, vamzdžių, metalo ir betono plokščių jungčių, lietvamzdžių jungčių, fasado siūlių, lauko langų ir durų sandarinimas ir hidroizoliacija.
- Visų vidaus ir lauko orui nelaidžių jungčių sandarinimas.

SPALVA



PAKUOTĖ

290 ml patronas,
12 vnt. dėžėje



PENOSIL

APSAUGA NUO ATMOSFEROS POVEIKIO

ROOF & FACADE *Crystal*

Hibridinis silikonas lauko darbams ir renovacijai

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Sandarinami paviršiai turi būti švarūs, be dulkių, riebalų ir senų likučių. Rekomenduojama prieš tai paviršių nuvalyti tinkama priemone, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Sandarinami paviršiai gali būti šiek tiek drėgni, bet ne šlapi, produkto negalima naudoti lyjant. Anksčiau dažyti paviršiai turi būti visiškai sukietėję ir tvirti. Paruošus paviršių, tinkamu hermetiko pistoletu užtepkite hibridinį hermetiką Roof & Façade *Crystal*. Užsandarintą paviršių reikia išlyginti vandeniu sudrėkintu įrankiu. Išlyginimas rekomenduojamas ne tik dėl estetinių priežasčių, bet ir siekiant užtikrinti glaudų kontaktą bei gerą sukibimą. Išlyginus, įrankius ir produkto likučius nedelsdami nuvalykite.



SUKIMBA SU

BETONU

PLYTOMIS

TINKU

CINKUOTA SKARDA

STOGO ČERPĖMIS

MEDIENA

KERAMIKA

PLYTELĖMIS

STIKLU

KIETU PVC

DAUGUMA METALŲ IR PLASTIKŲ

APRIBOJIMAI

Hibridinio silikono Penosil Roof & Façade *Crystal* nenaudokite atliekant stiklinimo darbus, su bitumo paviršiais ar panašiomis medžiagomis, iš kurių gali skverbtis alyvos, plastrifikatoriai ar tirpikliai (pvz., natūrali ar sintetinė guma, chloroprenas, EPDM arba lankstusis PVC). Nesukimba su polietilenu (PE), polipropilenu (PP), PTFE (Teflon®). Esant plačiam galimų paviršių spektrui, rekomenduojame iš pradžių patikrinti sukibimą. Jeigu hermetikas naudojamas lauko darbams, po sustingimo turi būti apsaugotas nuo UV spindulių.

SAUGOJIMAS

Laikykite originalioje neatidarytoje pakuotėje, vėsioje, sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Laikymo trukmė 12 mėn. Tinkamumo naudoti data nurodyta ant pakuotės.

PRAMONEI SKIRTOS TECHNOLOGIJOS ĮŽENGIA Į NAMUS

Daugiau kaip 45 metus PENOSIL aukštos kokybės produktai naudojami sudėtingiausiose situacijose, norint užsandarinti ir apsaugoti konstrukcijas nuo atmosferos poveikio. PENOSIL produktai naudojami tokiose pramonės šakose kaip aviacija, atominės energijos įmonės, geležinkeliai, automobilių pramonė ir laivų statyba.

PENOSIL produktai populiarūs statyboje, nes:

- užtikrina efektyvią garso ir šilumos izoliaciją
- yra itin elastingi
- greitai stingsta
- užtikrina puikų sukibimą
- lengva naudoti

PENOSIL visada meta iššūkį standartams, įsipareigojame siekti kokybės ir kreipiame dėmesį į smulkiausias detales. Norime pasidalinti savo žiniomis ir užtikrinti, kad visi galėtų pasinaudoti mūsų aukštos kokybės produktais.

Norime, kad vartotojai visur jaustųsi šiltai ir saugiai savo namuose, ir tikime, kad mūsų siūlomi sprendimai yra GERIAUSI kiekvieniems NAMAMS.

Išsamesnę techninę informaciją galite rasti interneto svetainėje penosil.com

PENOSIL yra registruotas Wolf Group prekės ženklas.