

TEHNISKO DATU LAPA

PENOSIL Premium Gunfoam 65 putas ieklāšanai ar pistoli

Profesionālas vienkomponenta PU pistoļputas ar augstu ražīgumu prasīgiem lietotājiem. Par aptuveni 15% augstāks ražīgums nekā parastajām putām. Vienmērīga struktūra un zema otrreizējā izplešanās. Iesaiņojums - aerosola balons; var izmantot ar putu pistoli, sacietē mitruma iedarbībā. Sacietējušām putām piemīt labas temperatūras un skaņas izolācijas īpašības. Putām ir ļoti labas adhēzijas īpašības. Laba saķere ar lielāko daļu celtniecības materiālu, izņemot teflona, polietilēna un silikona virsmas. Pēc sacietēšanas nav izturīgas pret ultravioleto starojumu, tāpēc tās ir jāpārklāj.

Lietošanas veidi

Izmanto durvju un logu uzstādīšanai, cauruļu izolācijai un fiksēšanai caurvadu vietās, caurumu un spraugu aizpildīšanai, skaņas un siltumizolācijai.

Lietošanas nosacījumi

Lietošanas temperatūra no +5 ° C līdz +30 ° C, labākie rezultāti ir pie +20 ° C. Balona temperatūra lietošanas laikā + 5°C - + 25°C, vislabākie rezultāti pie +20°C. Pirms putu uzklāšanas, virsma jāatbrīvo no putekļiem, netīrumiem un eļļām. Sacietējušas putas var krāsot ar krāsām uz ūdens bāzes.

Lietošanas instrukcija

Turiet balonu vertikālā stāvoklī un noņemiet adaptera vāciņu. Pieskrūvējiet balonu pistolei, ar vienu roku turot pistoles rokturi un ar otru pieskrūvējot balonu. Enerģiski sakratiet balonu vismaz 20 reizes. Skrūvējot pārļiecinieties, ka pistole nav vērsta pret cilvēkiem. Balonu nedrīkst pieskrūvēt pistolei ar ventili uz leju vai, uzskrūvējot pistoli uz balona. Izmantošanas laikā apgrieziet balonu ar apakšu uz augšu un vienmērīgi spiediet pistoles mēlīti. Putu daudzumu regulējiet ar pistoles mēlīti. Pamatne jāsamitrina, jo putas izplešanas mitruma iedarbībā. Samitrināta virsma nodrošina labākus rezultātus. Pie zemas gaisa temperatūras, putas pirms darba jāsasilda siltā telpā vai ūdenī. Telpas vai ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt +30°C.

Tīrīšana

Nesacietējušas putas var notīrīt no instrumentiem un virsmām ar PENOSIL Premium Foam Cleaner. Sacietējušas putas var noņemt mehāniski, pirms tam mīkstinot tās ar PENOSIL Premium Foam Remover. Nesacietējušas putas var noņemt notīrīt no rokām, apģērba un putu pistoles, samitrinot tās ar PENOSIL Premium mitrajām salvetēm.

Tehniskā specifikācija

Ipašība	Mērvienība	Vērtība
Lipīguma zaudēšanas laiks	min	10–12
Griešanas laiks (30 mm lodīte)	min	30–35
Pilnībā sacietē šuvē (+23°C)	st	līdz 12
Pilnībā sacietē šuvē (+5°C)	st	līdz 20
Blīvums	kg/m ³	20–25
Sacietējušu putu ugunsdrošības klase (DIN 4102-1)		B3
Apjoma kritums	%	nav
Otrreizējā izplešanās	%	līdz 33

Sacietējušu putu uzliesmošanas temperatūra	°C	400
Stiepes izturība (BS 5241)	N/cm ²	9
Spiedes stiprība pie 10% deformācijas (DIN 53421)	N/cm ²	3
Siltumvadītspēja	W/(m·K)	0,034
Skaņas samazināšanas indekss R _{ST,w}	dB	60
Sacietējušu putu temperatūras pretestība	°C	ilgtermiņā: no -50 līdz +90 īstermiņā: -65 līdz +110

Norādītās vērtības tika iegūtas pie +23°C un 50% relatīvā mitruma, ja vien norādīts citādi.

Krāsa

Gaiši dzeltena.

Iepakojums

1000 ml aerosola balons, saturs 900 ml, 12 gab. kastē.

Uzglabāšana

Baloni jāglabā un jāpārvadā vertikālā stāvoklī. Uzglabāt vēsā un sausā vietā no +5 °C līdz +30 °C. Putu balonus nedrīkst uzglabāt temperatūrā virs +50 °C, siltuma avotu tuvumā vai tiešā saules gaismā. Garantēts uzglabāšanas laiks neatvērtā iepakojumā - 18 mēneši.

Drošības prasības

Šis produkts ir viegli uzliesmojošs. Sargāt no pārkaršanas un neturēt aizdegšanās avotu tuvumā. Izvairieties no tiešiem saules stariem un nesmēķējiet darba laikā. Ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Lietošanas laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Valkājiet aizsargbrilles un cimdu. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Ar sacietējušām putām var rīkoties, neradot nekādu apdraudējumu veselībai. Detalizēta drošības informācija ir pieejama drošības datu lapā (DDL).