

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Premium Stucco Fill & Seal

Ühekomponentne veebaasil teralise struktuuriga akrüülhermeetik, mis tardub vee väljaaurumise teel. Moodustab püsiva elastse tihendi ning sobib pragude täitmiseks struktuursete ja stucco-krohv pindade puhul.

Nakkub paljude erinevate materjalidega näiteks betoon, kipsplaat, kips, puit, jne.

- Struktuurse ja teralise pinnaga.
- Lihtne töödelda.
- Vesialuseline. Praktiliselt lõhnatu.
- Ei sisalda lahusteid, isotsüanaate ega silikoone.
- Hea UV-, ilmastiku- ja vananemiskindlusega.
- Hea nake enamike ehitusmaterjalidega.
- Värvitav.
- Sise- ja väliskasutuseks.

Kasutusala

Vuukide ja pragude täitmiseks stucco-krohv ja struktuursete pindade puhul, näiteks lubi-tsement krohviga ning erinevate disainkrohvidega (antiikkrohv jms) viimistletud pinnad. Sobib kasutamiseks väikese liikuvusega (kuni 7,5%) vuukides mõõduka tõmbejõu korral. Ei ole soovitatav ühendustesse, mis on pidevas kokkupuutes veega.

Tehnilised klassifikatsioonid ja sertifikaadid

Toode on testitud ja klassifitseeritud vastavalt:

Hermeetik fassaaditöödeks nii sise- kui ka välistingimustes.

EN 15651-1:2012: Tüüp F-EXT-INT KLASS: 7,5P

Kasutustingimused

Kasutustemperatuur +5 °C kuni + 40 °C. Toode tardub vee väljaaurumise teel. Kõrge õhuniiskuse või madala õhutemperatuuriga keskkonnas ning sügavate vuukide puhul tuleb arvestada kile moodustumise aja ja tardumisaja olulise pikenemisega.

Paigaldusjuhised

Pinnad peavad olema kuivad, puhtad tolmust, lahtistest osakestest ja õlist. Mittepoorseid pindasid tuleks puhastada lahusti ja puhta puuvillase lapiga. Lahusti jäägid tuleks enne aurustumist eemaldada puhta lapiga.

310 ml padrun: padruni keermestatud ots lahti lõigata ja keerata peale paigaldusotsik hermeetiku suunamiseks. Paigaldusotsik lõigata nii, et tekiks sobiv ava hermeetiku doseerimiseks. Asetada padrun koos otsikuga hermeetiku püstolisse ja täita paigaldusotsik hermeetikuga, pumbates korduvalt püstoli päästikut.

Paigaldada hermeetik vuuki, surudes korduvalt ja ühtlaselt püstoli päästikule ning vedades otsikut piki vuuki. Peale hermeetiku pealekandmist siluda silikoon kummist silikoonilabidaga. Eemaldada üleliigne hermeetik.

Tardumata toodet tuleb kaitsta kondensaadi eest.

Selleks, et tagada hermeetiku pikaajaline toimimine, on soovitatav tardunud hermeetik katta värvi, laki, krohvi vms sobiva materjaliga.

Pärast tardumist värvitav. Tardumisaeg sõltub ümbritseva keskkonna tingimustest ja vuugi mõõtmest. Liiga varajane värvimine võib põhjustada värvikihi pragunemist.

Puhastamine

Tardumata hermeetiku puhastamiseks kätelt ja pindadelt sobivad puhastuslapid PENOSIL Premium Cleaning Wipes. Tardunud hermeetik eemaldada esmalt mehaaniliselt, seejärel niiske lapiga.

Tehnilised andmed

Omadused	Ühik	Väärtus
Pindkuivamise aeg	minut	15
Tihedus	g/ml	1,58
Tardunud hermeetiku omadused		
Voolamiskindlus, (ISO 7390)	mm	0
Kõvadus (Shore A), (ISO 868)		u. 20
Mahukahnemine, (ISO 10563)	%	<20
Temperatuuritaluvus	°C	-30 kuni +75
Tõmbeomadused		
2 mm paksus (ISO 37)		
Venivus katkemiseni	%	160
Tõmbetugevus	N/mm ²	1,17
Elastusmoodul 100% pikenemisel	N/mm ²	0,16

Esitatud parameetrid on mõõdetud temperatuuril +23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskusega.

Värvus

Valge

Pakendid

310 ml plastpadrun, 12 tk karbis.
600 ml fooliumpakend, 20 tk karbis.

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg 18 kuud alates tootmise kuupäevast, hoiustatuna originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril + 5 °C kuni +25 °C. Vältida külmumist ja temperatuuri üle +25 °C.

Lühiajaliselt talub külmumist -18°C kraadist kõrgematel temperatuuridel kuni 10 päeva. Talub kuni 7 külmumis-sulamistsüklit temperatuuridel -18°C kuni +23 °C, ühe tsükli kestvus 48 tundi (24 tundi -18 °C juures ja 24 tundi +23 °C juures).

Piirangud

Ei sobi kasutamiseks kokkupuutes bituumenpindadega või materjalidega, millest lekib õlisid või plastifikaatoreid.

Mitte kasutada niisketes või märgades tingimustes või kui peatselt on algamas vihma sadu.

Ei sobi kasutamiseks ühendustes, mis on pidevas kokkupuutes veega.

Ei sobi kasutamiseks kokkupuutes katmata metallidega (võib põhjustada korrosiooni).

Ei sobi kasutamiseks vuukides, mille liikuvus on suurem kui 7,5% vuugi laiusest.

Toode sobib enamike värvidega. Tingituna suurest hulgast erinevatest värvitüüpidest, soovime alati eelnevalt värvi sobivust katsetada.

Tardunud hermeetikut ei saa lihvida.

Vilets nake klaasi ja mõnede plastikutega.

Ohutusnõuded

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tardumata hermeetik võib ärritada silmi ja hingamisorganeid. Vältida suhu sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Tardunud hermeetikut võib käsitleda ilma mingisuguse ohuta tervisele. Üksikasjalik teave on saadaval ohutuskaardil (SDS).