

TUOTESELOSTE

PENOSIL Premium Parquet Sealant

Erikaisen akryylidispersio pohjalla valmistettu akryylitiivistysaine, joka on tarkoitettu lakattujen ja lakkaamattomien parketti- ja laminaattilattioiden saumojen tiivistykseen. Kestää pinnan liikkumista 5% asti. Täydellisen kuivumisen jälkeen on hiottavissa, maalattavissa ja lakattavissa. Liuotinvapaa ja melkein hajuton. Soveltuu myös saumoissa, jotka liittävät toisiinsa puun sekä betonin, rappauksen, sementin, kipsilevyn, tiilin tai metallin.

Käyttökohteet

Lakattujen ja lakkaamattomien parketti- ja laminaattilattioiden tiivistys ja pintojen tasoitus puusepäntöissä. Ei sovellu liitoksiin, jotka ovat jatkuvassa kosketuksessa veden kanssa.

Kitti ei kestä suuria muodonmuutoksia, liikkuvissa saumoissa kannattaa käyttää joustavia materiaaleja kuten silikonitiivisteet.

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila +5 °C...+40 °C. Käytettävissä kuivissa oloissa ja vähän liikkuvissa saumoissa. Korkea kosteus hidastaa kuivumisprosessia.

Käyttöohje

Saumojen on oltava siistejä ja puhdistettuja irtonaisista aineksista kuten pöly, voiteet, öljy ym.

Parkettikittiä voi käyttää kosteilla pohjustetuilla pinnoilla, mutta siinä tapauksessa on taattava riittävä ilmavaihto. Tuote ei sovi liitoksiin, jotka ovat jatkuvassa kosketuksessa veden kanssa.

Leikkaa patruunan kierrepää auki ja kierrä päälle asennussuutin tiivisteeseen suuntaamiseen. Leikkaa päähän annosteluun sopiva aukko. Aseta patruuna suuttimen kanssa silikonipistooliin ja täytä asennussuutin tiivisteellä painamalla toistuvasti pistoolin liipaisinta.

Täytä sauma painamalla tasaisesti pistoolin liipaisinta ja vetämällä suutinta saumaa pitkin. Levityksen jälkeen tasoita pinta kumisella silikonilastalla ja poista ylimääräinen materiaali.

Asennuksen jälkeen saumojen täytyy suojata vedeltä, lialta ja suurelta mekaaniselta jännitykseltä, kunnes materiaalin pintaan on muodostunut pysyvä kalvo. Kittikerroksen tasaamisen ja huokoisten pintojen yhteydessä pitää ennen kaikkea seurata, ettei pinnalle joutuisi vettä. Suuremmat aukot ja saumat on täytettävä toisen kerran kuivaamisen jälkeen.

Parkettikittikerroksen täydellisen kuivumisen jälkeen sitä voi hioa koneella tai käsin. Ennen hiontaa pitää varmistua, että kerros on riittävän kova ja läpikuiva. Liian karkea hiekkapaperi tai hiontalaikka saattaa vahingoittaa saumaa. Kun parkettikitti on kauttaaltaan kuivunut, sitä voi lakata melkein kaikilla saatavilla olevilla parkettilakoilla, lakan sopivuutta kannattaa kuitenkin kokeilla.

Puhdistusohjeet

Käsien ja pintojen puhdistukseen kovettumattomasta kitistä käytetään vettä tai PENOSIL Premium Cleaning Wipes puhdistusliinoja. Kovettunut kitti pestään sprillä tai poistetaan mekaanisesti.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksikkö	Arvo
Pintakuiva	minuuttia	3-5
Kovettumisnopeus	mm/24 h	1-2
Tiheys (DIN 53 479-B)	g/cm ³	1,7-1,74

Kovettuneen tiivisteen ominaisuudet

Kovuus (Shore A)		40±5
Lämmönkestävyys	°C	-20...+80

Parametrit on mitattu lämpötilassa +23 °C ja 50 % ilmankosteudessa, ellei ole mainittu toisiin.

Väri

PF37	pyökki
PF86	vaahtera, saarni, mänty
PF90	tumma tammi
PF92	leppä, kuusi
PF96	tammi
PF103	mahonki, merbau
PF104	tumma kirsikka, pähkinä
PF106	punaruskea leppä
PF343	wenge
PF100	savustettu puu

Pakkaus

310 ml muovipatruuna, 12 kpl laatikossa.

Varastointi

Taattu säilyvyysaika 18 kk valmistuspäivästä, varastoituna kosteustiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa 0 °C... 25 °C lämpötilassa. Vältettävä jäätymistä ja yli +25 °C lämpötiloja. Testattu kylmänkestävyys 7 sykliä -18 °C.

Käyttöturvallisuus

Asennustiloissa on taattava hyvä ilmavaihto. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava aineen joutumista silmiin ja limakalvoille. Roiskeet silmiin huuhdottava heti runsaalla vedellä, tarvittaessa käännyttävä lääkärin puoleen.

Tarkempaa turvallisuustietoa löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).