

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Premium AquaBrake Patch

Õhuke veekindel äraoolutorude tugevdustükk tugevdamiseks ja tihendamiseks koos hüdroisolatsioonimastiksiga PENOSIL Premium AquaBrake Fiber või PENOSIL Premium AquaBrake nii sise- kui välitingimustes. Väga elastne, vananemiskindel, vastupidav rebimisele ja kemikaalidele. Koos hüdroisolatsioonimastiksiga moodustab veetiheda ja pragusid sildava kihi.

Kasutusala

Kasutatakse äraoolutorude tihendamiseks koos hüdroisolatsioonimastiksiga vannitubades, köökides, duširuumides, rõdudel, terrassidel. Sobib keskmisest suurema mittedurvestatud vee koormusega rakendustesse.

Kasutamistingimused

Õhutemperatuur ja töödeldava pinna temperatuur on +5 °C kuni +25 °C.

Kasutusjuhend

Pinnad peavad olema puhtad tolmust, lahtistest osakestest ja õlist.

Jälgida samaaegselt trapi ja mastiksi paigaldusjuhendit.

Kanda pinnale esimene kiht hüdroisolatsioonimastiksiga. Aseta värsketele mastiksile trapitugevdus ja hõõruda hoolikalt kinni vältides õhumulle. Märkige trapi ava. Trapi kohale lõigata ümmargune ava, mis on umbes 4 cm väiksem trapi sisemisest läbimõõdust. Suruda pingutusrõngas avasse ja lõigata üleliigne osa tihendist ära.

Kanda trapitugevdustükile teine kiht mastiksiga. Veenduda, et tugevdustükk on korralikult mastiksiga läbi imunud.

Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Lõhkemissurve	bar	2,0
15mm laiuse riba suurim tõmbejõud pikisuunas DIN EN ISO 527-3	N	104
15mm laiuse riba suurim tõmbejõud ristsuunas DIN EN ISO 527-3	N	23
Suurim pikinemine pikisuunas DIN EN ISO 527-3	%	70
Suurim pikinemine ristsuunas DIN EN ISO 527-3	%	335
Vajalik jõud ristsuunaliseks venitamiseks 25% DIN 527-3	N/mm	0,3
Vajalik jõud ristsuunaliseks venitamiseks 50% DIN 527-3	N/mm	0,3
Vastupidavus rõhu all olevale veele DIN EN 1928 (Versioon B)	bar	>1,5
UV kindlus min. DIN EN ISO 4892-2	h	500
Temperatuuritaluvus	°C	-30 kuni +90
Paksus	mm	0,7

Keemiline vastupidavus pärast 7 päeva ladustamist järgmistes kemikaalides toa temperatuuril:	+/-
Soolhape 3%	+
Väävelhape 35%	+
Sidrunhape 100g/l	+
Piimhape 5%	+
Kaaliumhüdrosiidi 3% / 20%	+
Naatriumhüpokloriid 0,3 g / l	+
Soolvesi (20g / l)	+

Värvus

Punane.

Pakend

30x30 cm, 1 tk pakis.

Säilitamine

Hoida jahedas ja kuivas kohas. Ladustada temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Ei tohi hoida temperatuuridel üle +50 °C, soojusallikate läheduses ega otsese päikesevalguse käes. Garanteeritud säilivusaeg 24 kuud.

Märkus: Käesolevas dokumentatsioonis kirja pandud näpunäited tulenevad tootjapoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida tootja ei saa ette näha, ei kanna tootja vastutust saadud tulemuste osas. Soovitame läbi viia eelnevad katsed toote sobivuse kohta konkreetses kasutuskohas.