

TEHNISKO DATU LAPA

PENOSIL MouseStop putas 299

Vienkomponenta, lietošanai gatavas poliuretāna putas ar salmiņaplikatoru caurumu, caurvadu, spraugu un plaisu hermetizācijai. Satur peles un kaitēkļus atbaidošas piedevas. Putas labi izplešas, nodrošinot efektīvu aizpildījumu. Laba saķere ar lielāko daļu materiālu, piemēram, koku, betonu, akmeni, apmetumu, metālu, PVC un polistirolu.

- Satur peles un kaitēkļus atbaidošas piedevas
- Laba izplešanās efektīvai aizpildīšanai
- Liels izejošais apjoms
- Augsti siltuma un skaņas izolācijas rādītāji
- Nodrošina hermētisku blīvējumu

Pielietojums

- Peļu, termītu un citi kaitēkļu iekļūšanas mājās novēršana.
- Caurumu aizpildīšana
- Caurvadu izolācija
- Spraugu un plaisu blīvēšana
- Termisko tiltu ietekmes samazināšana

Lietošana

Lietošanas nosacījumi

Gaisa temperatūra lietošanas laikā: +5 °C līdz +30 °C. Pārliecinieties, ka apkārtējā temperatūra saglabājas šajā diapazonā, līdz putas ir pilnībā sacietējušas.

Temperatūra uzklāšanas laikā: +10 °C līdz +25 °C, labākie rezultāti pie +20 °C.

Virsmas sagatavošana

No virsmām notīriet putekļus, birstošās daļiņas un eļļas traipus. Lai nodrošinātu labākus rezultātus, samitriniet sauso pamatni. Aizsargājiet blakusesošās virsmas ar papīru, plastmasas plēvi vai citu piemērotu materiālu. Ja nepieciešams, pievienojiet papildu aizsargu ārpusē, lai pasargātu no laikapstākļiem (pret lietu, vēju utt.).

Lietošana

Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet putu balonu vismaz 20 reizes. Noņemiet vāciņu. Turiet putu balonu vertikālā stāvoklī ar vārstu uz augšu. Cieši pieskrūvējiet aplikatoru balona vārstam. Balona darba stāvoklis - ar lejas daļu uz augšu. Putu padevi var regulēt ar aplikatora mēlīti. Aizpildiet savienojuma vietu apmēram par 50 %, jo putas izplešas. Aizpildot lielākas šuves, uzklājiet putas vairākos slāņos un samitriniet putas starp slāņiem. Pēc sacietēšanas nogrieziet liekās putas.

Tīrīšana

Izmantojiet Penosil Foam Cleaner, lai notīrītu instrumentus un virsmas no nesacietējušām putām. Rokas, drēbes un putu pistoli no nesacietējušām putām var notīrīt arī ar Penosil Cleaning Wipes mitrajām salvetēm. Sacietējušās putas var noņemt mehāniski pēc atmieķšķēšanas ar Penosil Foam Remover.

Tehniskie dati

Ipašības	Vērtība	Mērvienība
Nelīpošanas virsmas izveidošanās laiks (EN 17333-3)	8...12	min
Putas var griezt (30 mm lode, EN 17333-3)	<50	min
Pilnībā sacietē šuvē, 3x5cm (+23 °C)	<16	h
Spiediens sacietēšanas laikā (EN 17333-2, samitrinātas virsmas)	<4,5	kPa
Otrreizējā izplešanās (EN 17333-2)	<150	%
Blīvums šuvē, 3x10cm (WGM106)	23...27	Kg/m ³
Izmēru stabilitāte (EN 17333-2, samitrinātas virsmas)	<5	%
Sacietējuša produkta temperatūras izturība	-50...+90	°C
Ugunsreakcijas klase (EN 13501-1)	F	
Sacietējušu putu ugunsizturība (DIN 4102-1)	B3	
Stiepes izturība / pagarinājums (EN 17333-4, samitrinātas virsmas)	>90/19	kPa / %
Spiedes stiprība (EN 17333-4, samitrinātas virsmas)	>30	kPa
Bīdes stiprība (EN 17333-4, samitrinātas virsmas)	>40	kPa
Siltumvadītspēja (EN 12667, EN 17333-5)	0,033	W/(m·K)
Skaņas samazināšanas indekss R _{st,w} (EN ISO 10140)	62	dB
Ūdens tvaiku caurlaidība (EN 12086)	<0,04	mg/(m·h·Pa)

Ja nav norādīts citādi, norādītās vērtības iegūtas +23 °C temperatūrā un 50 % relatīvā mitrumā. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un substrātu veida.

Krāsa

Gaiši dzeltenas.

Iepakojums

520 ml aerosola baloniņš, saturs 365 ml, 12 gab. iepakojumā.

Uzglabāšanas nosacījumi un laiks

Garantētais derīguma termiņš ir 12 mēneši no izgatavošanas datuma, ja uzglabā neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā. Nepakļaut temperatūrai virs +50 °C, neglabāt siltuma avotu tuvumā vai tiešos saules staros. Uzglabāt un transportēt vertikālā stāvoklī. Pirms transportēšanas nostiprināt kannas.

Ierobežojumi

- PU putām nav saķeres ar teflona, polietilēna un silikona virsmām.
- Sacietējušās putas ir jutīgas pret UV gaismu un tiešiem saules stariem, tāpēc tās jāpārklāj ar piemērotu necaurspīdīgu hermētiķi, pildījumu, krāsu vai citu materiālu. Nepārklājiet, pirms putas nav pilnībā sacietējušas.
- Vieglākus konstrukcijas elementus pirms putu uzklāšanas stingri jānostiprina, jo formulai piemīt liela izplešanās spēja.
- Lūdzu, ievērojiet derīguma termiņu!

Drošības noteikumi

Tvertne atrodas zem spiediena. Lietot tikai labi vēdināmās vietās. Putu uzklāšanas laikā nesmēķēt! Ja nepieciešams, izmantot aizsargaprīkojumu. Sargāt no bērniem. Plašāku informāciju skatīt etiķetē un drošības datu lapā (SDS).

Piezīme: Norādījumi šajā dokumentā ir balstīti uz ražotāja veiktajiem testiem un sniegti godprātīgi. Materiālu un pamatņu atšķirību, kā arī dažādo pielietojuma iespēju dēļ, kas ir ārpus mūsu kontroles un ietekmes, ražotājs nav atbildīgs par sasniegtajiem rezultātiem. Jebkurā gadījumā produkta piemērotību ieteicams pārbaudīt pirms izmantošanas lietošanas vietā. Ražotājs patur tiesības modificēt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šī TDS aizstāj visas iepriekšējās tā paša produkta tehnisko datu lapas.