

TUOTESELOSTE

PENOSIL Premium BetPrimer

Tartuntadispersio huokoisten alustojen pohjustukseen ja kulutuskestävyyden parantamiseen sekä sisällä että ulkona ennen pinnan tasoitusta laastilla, laatoitusta, tasoitusta sementillä tms. lattiatasoiteella tai ennen pinnoittamista tapetilla, maalilla, vesieristemassalla tm. pinnoitemateriaalilla. Rappauspinnan lujittamiseen. Antaa erittäin hyvän tartunnan alustaan, suojaa vedeltä ja emäksiltä.

Käyttökohteet

Sopivat alustat: betoni, laasti, tiili, luonnonkivi, puu, rakennuslevyt, polymeerimateriaalit (maalikerros, linoleumi, polymeeripäällysteet) jne. Vesiliuos sopii lujittamaan heikkoja pintoja (esim. kalkkipinnat).

Käyttöolosuhteet

Sopiva käyttölämpötila +10 °C - +30 °C.
Alustan suurin kosteus: puu 8-12 % ja betoni <90 %.

Käyttöohje

Alusta puhdistetaan pölystä, rasvasta ja irtonaisista osista.

Tuote levitetään pinnalle siveltimellä, pehmeällä harjalla tai telalla, yksi tai kaksi kerrosta.

Lattiat: Tartuntadispersio ohennetaan vedellä suhteessa 1:5 – 1:20 (dispersio: vesi). Esim. lattioiden pohjustus ennen tasoittamista lattiatasoiteella 1:3 – 1:5; betonin viimeistely, käsin tasoitettavat lattiatasoiteet - lujittaminen ja kulutuskestävyyden parantaminen 1:5 – 1:20; betonilattian pinnan vahvistaminen 1:5 – 1:10.

Betonin tai tasoitteen voi levittää heti kostean tartuntadispersioon päälle. Keraamisilla laatoilla, ei-imevillä pinnoilla ja vanhaa liimaa sisältävillä pinnoilla annetaan kuivua n. 2 tuntia ennen tasoitusta.

Alustalle liimattavan parketti- ja lattialämmitteisten pintojen tapauksessa betonilattialasta täytyy kokonaan poistaa sementtimaito sekä muut tartuntaa vaikeuttavat aineet (esim. vanha liima).

Pohjustetaan vain tasoitettavat alueet.

Seinät ja sisäkatot: Tartuntadispersio ohennetaan vedellä suhteessa 1:5 – 1:20 (dispersio: vesi).

Esim. rappauspinnan lujittaminen: 1:5 – 1:20; sementtilaastin tartunnan parantaminen 1,5 mm – 1:5 ja 5-20 mm – 1:10; heikkojen pintojen lujittaminen 1:15 – 1:20. Ei-imevään alustan tapauksessa käytetään ohentamatonta tiivistettä.

PENOSIL Premium BetPrimer levitetään pinnalle ohuena tasaisena kerroksena, pinnalle ei saa jäädä tartuntadispersioon läiskä.

Menekki, riippuen alustasta ja ohennusasteesta: 3-10 m²/l.

Puhdistusohjeet

Työvälineet ja kädet pestä vedellä.

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Kovettumisnopeus	tuntia	1-3
Tiheys	g/cm ³	1,04
pH		8

Parametrit on mitattu lämpötilassa 23°C ja 50% ilmankosteudessa.

Väri

Maitomainen.

Pakkaus

1L muovipullo
3L, 10L, 25L muovikanisteri

Varastointi

Taattu säilyvyysaika 24 kuukautta valmistuspäivästä, varastoituna kosteustiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa lämpötilassa +5 °C - +30 °C. Tuote ei kestä kylmää

Turvallisuusvaatimukset

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

Tarkempaa turvallisuustietoa löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta (SDS).