

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL AquaBrake Tape 431

Plona vandeniui atspari sandarinimo juosta, skirta kampams, grindims ir sienų jungtims sustiprinti naudojant kartu su hidroizoliacine mastika.

- Labai elastinga
- Atspari senėjimo procesams, plyšimui ir chemikalams

Naudojimo sritys

- Tinka naudoti kartu su hidroizoliacine mastika vonios kambariuose, virtuvėse, dušo kambariuose, balkonuose ir terasose. Skirta vidaus darbams.
- Tinka naudoti su didesne nei vidutine nesulėgto vandens apkrova.

Naudojimo sąlygos

Naudojimo nurodymai

Naudojimo metu oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5 °C iki +25 °C.

Paviršių paruošimas

Paviršiai turi būti švarūs, nedulkėti, be atsilupusių dalelių ir neriebaluoti.

Naudojimo būdas

Pirmiausiai tepamas hidroizoliacinės mastikos sluoksnis. Juosta tvirtai prispaudžiama prie ką tik užteptos mastikos. Stebėkite, kad nesusidarytų oro burbuliukų. Antrasis hidroizoliacinės mastikos sluoksnis užtepamas ant juostos. Įsitinkite, kad juosta tinkamai impregnuota mastika. Juostų persidengimas, jei jos dedamos viena šalia kitos, turi būti 5–7 cm.

Techniniai duomenys

Savybės	Vienetai	Vertė
Trūkimo slėgis	bar	2,0
Išilginis plyšimas esant apkrovai pagal DIN EN ISO 527-3	N	104
Šoninis plyšimas esant apkrovai pagal DIN EN ISO 527-3	N	23
Pailgėjimas esant išilginiam plyšimui DIN EN ISO 527-3	%	70
Pailgėjimas esant šoniniam plyšimui DIN EN ISO 527-3	%	335
Galios absorbcija esant 25 % Šoninis tamprumas DIN 527-3	N/mm	0,3
Galios absorbcija esant 50% Šoninis tamprumas DIN 527-3	N/mm	0,3
Atsparumas vandens slėgiui DIN EN 1928 (B versija)	bar	>1,5
Atsparumas UV spinduliams: min. DIN EN ISO 4892-2	h	500
Atsparumai temperatūros pokyčiams	°C	nuo –30 iki +90
Bendras storis	mm	0,7

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50% santykinei oro drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, pavyzdžiui, temperatūros, drėgmės ir medžiagų tipo.

PENOSIL

We save energy / Wolf Group

www.penosil.com

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel +372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

Toliau nurodytų cheminių medžiagų atsparumas kambario temperatūroje ilgiau kaip 7 dienas	+ = atspari - = neatspari
Vandenilio chlorido rūgštis 3 %	+
Sieros rūgštis 35 %	+
Citrinos rūgštis 100g/l	+
Pieno rūgštis 5 %	+
Kalio hidroksidas 3 % / 20 %	+
Natrio hipochloritas 0,3g/l	+
Sūrus vanduo (20g/l)	+

Spalva

Raudona.

Pakuotė

0,7 x 120 mm, 10 m rulonėlyje.

0,7 x 120 mm, 50 m rulonėlyje.

Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas

Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje. Negalima laikyti aukštesnėje kaip +50 °C temperatūroje, arti šilumos šaltinių ar esant tiesioginiams saulės spinduliams. Užtikrinamas tinkamumo laikas neatidarytoje pakuotėje yra 24 mėnesiai.

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir pagrindo savybių, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už gautus rezultatus. Bet kokių atveju rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą jo naudojimo vietoje.