

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Primer All Surfaces 488

universalus gruntas

PENOSIL Primer All Surfaces 488 yra praskiestas reaktyviųjų silano jungiamųjų medžiagų tirpalas tirpiklių mišinyje. Tai vieno komponento produktas, kurio nereikia maišyti ir tiekiamas paruoštas naudoti. Jis naudojamas siekiant pagerinti sukibimą su medžiagomis, kurios ypač sunkiai sukimba, naudojant silikoninius / silanizuotus sandariklius.

Pagrindinės savybės

- Vienkomponentis. Nereikia maišyti.
- Jam išdžiuvus susidaro tolygi skaidri plėvelė.
- Paviršiaus aktyvatorius. Pagerina sukibimą su daugeliu medžiagų.
- Greitai džiūsta kambario temperatūroje.
- Nesukelia metalų korozijos.
- Paprasta naudoti.
- Mažos apdorojimo išlaidos.

Naudojimo sritys

- Specialiai sukurtas pagerinti sukibimą su neporėtais paviršiais, tokiais kaip metalai (pvz., lakuotas / dažytas aliuminis, varis, plienas, nerūdijantis plienas, cinkuoti metalai ir kt.), neglazūruota keramika, mediena ir dauguma plastikų.

Techniniai duomenys

Savybė	Vertė	Vienetas
Tankis	apie 0,85	g/ml
Pliūpsnio temperatūra	+15	°C
Džiuvimo laikas	apie 20	min

Nurodyti parametrai buvo išmatuoti esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykinei oro drėgmei.

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Temperatūra naudojimo metu nuo +5 °C iki +30 °C.



Spalva

Bespalvė.

Pakuotė

100 ml talpoje, 30 vnt. dėžėje.
1 l talpoje, 6 vnt. dėžėje.

Laikymo sąlygos ir galiojimo laikas

Neatidarytoje originalioje pakuotėje tinkamumo laikas yra 12 mėnesių. Laikyti produktą sausomis sąlygomis ir apsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje.

PENOSIL Primer All Surfaces 488

Paviršiaus paruošimas

Paviršiai turi būti kruopščiai nuvalyti, švarūs, nedulkėti, nealyvuoti ir kitaip neužteršti, kas gali turėti įtakos sukibimui. Paviršius reikia nuvalyti ir nuriebalinti alkoholiu ar mineraliniu spiritu, o tada tinkamai išdžiovinti.

Naudojimo būdas

Paruošę paviršių, užtepkite ploną tolygų grunto sluoksnį tepdami, braukdami šepetėliu ar panardindami. Panaudoto grunto nedėkite atgal į originalų indą.

Venkite naudoti kelis kartus. Plona, vienoda grunto plėvelė yra efektyvesnė ir paprastai užtikrina stipriausią sukibimą. Leiskite gruntuotiems paviršiams išdžiūti ir sukietėti bent 20 minučių kambario temperatūroje.

Sandariklį / klįjus tepkite kuo greičiau, išdžiūvus gruntui. Gruntas praras efektyvumą, jei bus paliktas ilgiau nei 24 valandas.

Apribojimai

- Kai produktas nenaudojamas, talpyklas reikia laikyti sandariai uždarytas.
- Dėl didelės paviršių įvairovės visada rekomenduojama atlikti kruopštų sukibimo bandymą.

Saugumo reikalavimai

Visada tepkite ir naudokite gerai vėdinamose vietose, atokiau nuo galimų uždegimo šaltinių. Džiovinimo metu turi būti užtikrinta tinkama ventiliacija, kad būtų pašalinti tirpikliai. Venkite patekimo ant odos ir į akis. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Informacija apie produkto saugą pateikiama saugos duomenų lape (SDL). Prieš naudojant gaminį, rekomenduojama atidžiai perskaityti SDL ir saugos etiketes ant produkto.

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet koku atveju rekomenduojama patikrinti produkto tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.

25-09-2025 09:55:54