PENOSIL

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL BetPrimer 603

Nakkedispersioon betoonpindade kruntimiseks



Nakkekrunt poorsete aluspindade töötlemiseks ja kulumiskindluse parandamiseks nii sise- kui ka välistingimustes. Sobib kasutamiseks enne pahteldamist, plaatimist, tsemendipõhiste tasandussegude ja põrandasegude pealekandmist ning pindade katmist tapeedi, värvi, hüdroisolatsioonimastiksi või muu viimistlusmaterjaliga. Sobib ka krohvitud pindade tugevdamiseks.
Tagab suurepärase nakkuvuse aluspinnaga ning kaitseb vee ja leeliseliste ainete eest.

Kasutusalad

- Aluspinnad: betoon, mört, tellis, looduskivi, puitmaterjalid, polümeermaterjalid (värvkatted, linoleum, polümeerkatted) jms.
- Veega lahjendatult sobib nõrkade ja pudedate pindade (nt lubjapõhiste pindade) tugevdamiseks.

Värvus

Piimjas läbipaistev.

Pakend

1 L plastpudel; 3 L, 10 L ja 25 L plastkanister.

Säilitamine ja säilivusaeg

Garanteeritud säilivusaeg on 24 kuud alates tootmiskuupäevast, kui toodet hoitakse suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitsta külmumise eest.

Tehnilised andmed

Omadus	Väärtus	Ühik
Kuivamisaeg	1...3	tund
Tihedus	1,04	g/cm^3
pH	8	

Esitatud näitajad on mõõdetud temperatuuril +23 °C ja õhu suhtelisel niiskusel 50%.

Kasutusjuhend

Kasutamistemperatuur

Kasutustemperatuur: +10 °C kuni +30 °C.
Aluspinna maksimaalne suhteline niiskus: puidul 8–12% ja betoonil alla 80%.

PENOSIL BetPrimer 603

Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba.

Kasutamine

Kanna toode aluspinnale harja või pintsliga kahes kihis.

Põrandad

Lahjenda krunti veega vahekorras 1 : 5 kuni 1 : 20 (dispersioon : vesi), olenevalt kasutusotstarbest.

Põrandate kruntimiseks enne tasandussegude pealekandmist lahjenda vahekorras 1 : 3 kuni 1 : 5.
Betoonpindade ja käsitsi tasandatud põrandate tugevdamiseks ning kulumiskindluse parandamiseks lahjenda vahekorras 1 : 5 kuni 1 : 20.
Betoonpõrandate tugevdamiseks lahjenda vahekorras 1 : 5 kuni 1 : 10.

Betooni või tasandussegu võib kanda kohe veel niiskele krunditud aluspinnale. Enne keraamiliste plaatide paigaldamist ning mitteimavate või vana liimi jääkidega aluspindade katmist lase krundil vähemalt 2 tundi kuivada.

Aluspinnale liimitava parketi ja põrandaküttesüsteemi korral tuleb kõik betoonpõrandad lihvida, et eemaldada täielikult pinnale eraldunud ained ja muud nakkuvust takistavad jäägid (nt vana liimi jäägid). Krundi ainult tasandatud pinnad.

Seinad ja laed

Lahjenda krunti veega vahekorras 1 : 5 kuni 1 : 20 (dispersioon : vesi), olenevalt kasutusotstarbest.

Krohvipindade tugevdamiseks lahjenda vahekorras 1 : 5 kuni 1 : 20.
Tsemendipõhiste segude nakkuvuse parandamiseks lahjenda olenevalt kihi paksusest: 1,5 mm kihi korral vahekorras 1 : 5 ja 5–20 mm kihi korral vahekorras 1 : 10.
Nõrkade ja pudedate pindade tugevdamiseks lahjenda vahekorras 1 : 15 kuni 1 : 20.
Mitteimavate aluspindade korral kasuta lahjendamata kontsentraati.

Kanna töödeldavale pinnale õhukese ja ühtlase kihina betooni- ja kivipindade krunt. Väldi krundi kogunemist loikudena.

Kattevõime: olenevalt aluspinnast 3–10 m^2/l.

Puhastamine

Eemalda tardumata toode veega või kasuta PENOSIL Cleaning Wipes 941 puhastuslappe. Tardunud toode tuleb eemaldada mehaaniliselt.

Ohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel loputada silmi viivitamata veega ja pöörduda arsti poole.
Üksikasjalikum ohutusteave on saadaval toote ohutuskaardil (SDS).

Märkus: Käesolevas dokumendis esitatud juhised põhinevad tootja tehtud katsetel ja on antud heas usus. Kuna materjalid, aluspinnad ja kasutustingimused võivad erineda ning erinevad kasutusvõimalused ei allu tootja kontrollile, ei vastuta tootja saavutatud tulemuste eest. Igal juhul on soovitatav enne kasutamist kontrollida toote sobivust konkreetses kasutuskohas. Tootja jätab endale õiguse teha toodetes muudatusi ilma ette teatamata.

Käesolev tehniline andmeleht asendab kõik sama toote varasemad tehnilised andmelehed.

PENOSIL BetPrimer 603

13-10-2026 16:43:32

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

Tel +372 605 9300
Fax +382 605 9315
info@penosil.com