

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL BetPrimer 603

gruntas porėtiems paviršiams

Sukibimą gerinantis gruntas, skirtas porėtų paviršių apdorojimui, siekiant pagerinti sukibimą ir atsparumą nusidėvėjimui, tiek patalpose, tiek lauke, prieš glaistymą, plytelių klojimą, išlyginamuosius mišinius, cementines sistemas ir grindų pagrindus bei klijuojant tapetus, dažant, tepant hidroizoliacines mastikas ar naudojant kitas apdailos medžiagas. Tinkuotiems paviršiams stiprinti. Užtikrina puikų sukibimą su pagrindu, apsaugą nuo vandens ir šarminių medžiagų.

Pagrindinės savybės

- Pagerina sukibimą su porėtais paviršiais.
- Stiprina ir pagerina atsparumą dilimui.
- Lengva naudoti.
- Greitai džiušta.

Naudojimo sritys

Porėtų paviršių apdorojimui, siekiant pagerinti sukibimą ir atsparumą nusidėvėjimui, tiek patalpose, tiek lauke, prieš glaistymą, plytelių klojimą, išlyginamuosius mišinius, cementines sistemas ir grindų pagrindus bei prieš klijuojant tapetus, dažant, tepant hidroizoliacines mastikas ar naudojant kitas apdailos medžiagas.

Praskiestas vandeniu tinka trapiems paviršiams (pvz., tinkuotiems paviršiams) stiprinti.

Sukimba su

- Betonu
- Skiediniu
- Plytomis
- Natūraliu akmeniu
- Tinku
- Mediena
- Gipso kartono plokštėmis

**Spalva**

Pieno baltumo.

Pakuotė

- 1 l plastikinis butelis
- 3 l plastikinis kanistras
- 10 l plastikinis kanistras
- 25 l plastikinis kanistras

Laikymo sąlygos ir galiojimo laikas

Garantuojamas tinkamumo laikas - 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, jei laikomas uždaroje originalioje pakuotėje sausoje vietoje, esant nuo +5 °C iki +30 °C temperatūrai. Venkite užšalimo.

PENOSIL BetPrimer 603

Techniniai duomenys

Savybės	Vienetai	Vertė
Stingimo laikas	valandos	1-3
Tankis	g/cm ³	1,04
pH		8

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei.

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Oro temperatūra naudojimo metu turi būti nuo +10 °C iki +30 °C. Maksimali santykinė paviršiaus drėgmė: mediena 8–12 % ir betonas <80 %.

Paviršiaus paruošimas

Paviršiai turi būti sausi, ant jų neturi būti dulkių, atsilupusių dalelių ir jie turi būti nealyvuoti.

Naudojimo būdas

Produktas tepamas ant pagrindo valymo šepetėliu arba teptuku dviem sluoksniais.

Grindys: Gruntas skiedžiamas vandeniu santykiu nuo 1:5 iki 1:20 (dispersija: vanduo). Pavyzdžiui, grindims gruntuoti prieš dengiant išlyginamąjį sluoksnį, santykiu nuo 1:3 iki 1:5; betono sluoksniai, rankomis apdorojami kvadratinės formos grindų išlyginamojo sluoksnio mišiniai, skirti sustiprinti ir padidinti atsparumą nusidėvėjimui santykiu nuo 1:5 iki 1:20; betoninėms grindims sutvirtinti santykiu nuo 1:5 iki 1:10. Betonas arba išlyginamasis mišinys gali būti dedamas iš karto ant drėgno gruntuoto paviršiaus. Prieš dengdami keramines plyteles, nesugeriančius paviršius ir pagrindą, kuriame yra senų klijų likučių, leiskite gruntui išdžiūti 2 valandas. Jei parketas klijuojamas prie pagrindo ir grindų šildymo sistemos, visos betoninės grindys turi būti nušlifotos, kad jos būtų visiškai švarios nuo išskiriamų ir kitų medžiagų, kurios gali trukdyti klijuoti (pvz., senų klijų likučių). Gruntuojamos tik išlygintos vietos.

Sienos ir lubos: Gruntas skiedžiamas vandeniu santykiu nuo 1:5 iki 1:20 (dispersija: vanduo). Pvz., stiprinantis tinkas santykiu nuo 1:5 iki 1:20; cemento pagrindo skiedinio sukibimo gerinimas: 1,5 mm – 1:5 ir 5–20 mm – 1:10; silpniems paviršiams stiprinti santykiu nuo 1:15 iki 1:20. Jei medžiaga neporėta, naudokite neskiestą koncentratą. Tepkite PENOSIL BetPrimer 603 ant apdoroto paviršiaus plonu, tolygiu sluoksniu; neturi būti pertekliaus ant paviršiaus. Išėiga priklausomai nuo pagrindo 3–10 m²/l.

Valymas

Nesustingusį produktą nuvalykite vandeniu arba naudokite "PENOSIL Cleaning Wipes 941" valymo servetėles. Sustingusį produktą galima pašalinti mechaniškai.

Apribojimai

- Nesukimba su PE (polietilenu), PP (polipropilenu), PTFE (Teflon®).
- Dėl didelės medžiagų įvairovės rekomenduojame atlikti preliminarų suderinamumo testą.

PENOSIL BetPrimer 603

Saugumo reikalavimai

Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir dėvėkite būtinas asmenines apsaugos priemones. Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet koku atveju rekomenduojama patikrinti produkto tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.

06-08-2025 13:54:14

Wolf Group LT, UAB tel: +37052333553
Ateities g. 31B fax: +37052555775
06326 Vilnius Lietuva@wolf-group.com
Lietuva