

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL BetPrimer 603

Sukibimą gerinantis gruntas, skirtas porėtų paviršių apdorojimui, siekiant pagerinti sukibimą ir atsparumą nusidėvėjimui, tiek patalpose, tiek lauke, prieš glaistymą, plytelių klojimą, išlyginamuosius mišinius, cementines sistemas ir grindų pagrindus bei klijuojant tapetus, dažant, tepant hidroizoliacines mastikas ar naudojant kitas apdailos medžiagas. Tinkuotiems paviršiams stiprinti. Užtikrina puikų sukibimą su pagrindu, apsaugą nuo vandens ir šarminių medžiagų.

- Pagerina sukibimą su porėtais paviršiais.
- Stiprina ir pagerina atsparumą dilimui.
- Lengva naudoti.
- Greitai džiušta.

Naudojimo sritys

Porėtų paviršių apdorojimui, siekiant pagerinti sukibimą ir atsparumą nusidėvėjimui, tiek patalpose, tiek lauke, prieš glaistymą, plytelių klojimą, išlyginamuosius mišinius, cementines sistemas ir grindų pagrindus bei prieš klijuojant tapetus, dažant, tepant hidroizoliacines mastikas ar naudojant kitas apdailos medžiagas. Tinkuotų paviršių stiprinimas.

Sukimba su

- Betonu
- Skiediniu
- Plytomis
- Natūraliu akmeniu
- Tinku
- Mediena
- Gipso kartono plokštėmis

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Oro temperatūra naudojimo metu turi būti nuo +10 °C iki +30 °C. Maksimali santykinė paviršiaus drėgmė: mediena 8–12 % ir betonas <80 %.

Paviršiaus paruošimas

Paviršiai turi būti sausi, ant jų neturi būti dulkių, atsilupusių dalelių ir jie turi būti nealyvuoti.

Naudojimo būdas

Produktas tepamas ant pagrindo valymo šepetėliu arba teptuku dviem sluoksniais.

Grindys: Gruntas skiedžiamas vandeniu santykiu nuo 1:5 iki 1:20 (dispersija: vanduo). Pavyzdžiui, grindims gruntuoti prieš dengiant išlyginamąjį sluoksnį, santykiu nuo 1:3 iki 1:5; betono sluoksniai, rankomis apdorojami kvadratinės formos grindų išlyginamojo sluoksnio mišiniai, skirti sustiprinti ir padidinti atsparumą nusidėvėjimui santykiu nuo 1:5 iki 1:20; betoninėms grindims sutvirtinti santykiu nuo 1:5 iki 1:10. Betonas arba išlyginamasis mišinys gali būti dedamas iš karto ant drėgno gruntuoto paviršiaus. Prieš dengdami keramines plyteles, nesugeriančius paviršius ir pagrindą, kuriame yra senų klijų likučių, leiskite gruntui išdžiūti 2 valandas. Jei parketas klijuojamas prie pagrindo ir grindų šildymo sistemos, visos betoninės grindys turi būti nušlifotos, kad jos būtų visiškai švarios nuo išskiriamų ir kitų medžiagų, kurios gali trukdyti klijuoti (pvz., senų klijų likučių). Gruntuojamos tik išlygintos vietos.

Sienos ir lubos: Gruntas skiedžiamas vandeniu santykiu nuo 1:5 iki 1:20 (dispersija: vanduo). Pvz., stiprinantis tinkas santykiu nuo 1:5 iki 1:20; cemento pagrindo skiedinio sukibimo gerinimas: 1,5 mm – 1:5 ir 5–20 mm – 1:10; silpniems paviršiams stiprinti santykiu nuo 1:15 iki 1:20. Jei medžiaga neporėta, naudokite neskiestą koncentratą. Tepkite PENOSIL BetPrimer 603 ant apdoroto paviršiaus plonu, tolygiu sluoksniu; neturi būti pertekliaus ant paviršiaus. Išėiga priklausomai nuo pagrindo 3–10 m²/l.

Valymas

Nesustingusį produktą nuvalykite vandeniu arba naudokite PENOSIL Cleaning Wipes 941 valymo servetėles. Sustingusį produktą galima pašalinti mechaniškai.

Techniniai duomenys

Savybės	Vienetai	Vertė
pH		8
Tankis (DIN 53 217)	g/cm ³	1,04
Stingimo laikas	val.	nuo 1 iki 3

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, pvz., temperatūros, drėgmės ir medžiagų tipo.

Spalva

Balta.

Pakuotė

- 1 l plastikinis butelis
- 3 l plastikinis kanistras
- 10 l plastikinis kanistras
- 25 l plastikinis kanistras

Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas

Garantuojamas tinkamumo laikas - 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, jei laikomas uždaroje originalioje pakuotėje sausoje vietoje, esant nuo +5 °C iki +30 °C temperatūrai. Venkite užšalimo.

Apribojimai

- Nesukimba su PE (Polietilenas), PP (Polipropilenas), PTFE (Teflon®).
- Dėl didelės medžiagų įvairovės rekomenduojame atlikti preliminarų suderinamumo testą.

Saugumo reikalavimai

Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir dėvėkite būtinas asmenines apsaugos priemones. Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lapė (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet kokiu atveju rekomenduojama patikrinti produkto tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo. Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.