

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL DustProofer 612

Tirpalas, kuris chemiškai sustiprina betono paviršių ir suteikia jam atsparumą dulkems. PENOSIL DustProofer 612 padidina betoninių grindų atsparumą dilimui, dulkems ir cheminių medžiagų poveikiui.

Pagrindinės savybės

- Atsparumas dulkems.
- Suteikia atsparumą dilimui.
- Atsparumas riebalams.
- Atsparumas vandeniui.
- Atsparumas cheminių medžiagų poveikiui (šarmams ir rūgštims).
- Reaguoja su betonu, todėl viršutinį sluoksnį tolygiai užsandarina.
- Išlaiko betono pralaidumą orui.

Naudojimo sritys

- Naudojamas uždary automobilių stovėjimo aikštelių ir garažų grindų impregnavimui.
- Sandėliavimo ir pramoninių pastatų grindų impregnavimas.
- Laiptų ir kitų betono paviršių apsaugai patalpose (įskaitant vertikalius paviršius).

Sukimba su

- Betonu
- Cementinėmis medžiagomis

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Prieš impregnuojant naujai paruošti betoniniai paviršiai turi būti palikti sukietėti 21 dieną (esant +23°C temperatūrai, 50 % santykiniam oro drėgnumui).

Oro ir paviršiaus temperatūra naudojimo metu turi būti nuo +5 °C iki +25 °C.

Paviršiaus paruošimas

Paviršiai turi būti sausi, švarūs nuo dulkių, birių dalelių ir alyvos. Norint pasiekti geriausių rezultatų rekomenduojama betoninį paviršių apdailinti iš anksto!

Naudojimo būdas

Grindų paviršius apdorojamas trimis etapais:

1. Sumaišykite 1 tirpalo dalį su 2 dalimis vandens (1: 2) ir tepkite betono paviršių minkštu šepetėliu. Tirpalas turi būti gausiai tepamas ant paviršiaus, kad jis kuo giliau įsiskverbtų į betoną. Leiskite paviršiui išdžiūti 40–60 min., tada pašalinkite tirpalo perteklių audiniu. Nedelsdami tęskite nuo 2 žingsnio.
2. Sumaišykite tirpalą su vandeniu (1:1) ir tepkite ant betono paviršiaus kaip anksčiau. Leiskite paviršiui išdžiūti 40–60 min., tada pašalinkite tirpalo perteklių. Nedelsdami tęskite nuo 3 žingsnio.
3. Sumaišykite 2 tirpalo dalis su 1 dalimi vandens (2:1) ir tepkite mišiniu betono paviršių kaip ankstesniuose etapuose. Leiskite paviršiui išdžiūti 40–60 min., tada pašalinkite tirpalo perteklių. Visiškai sukietėja per 24 valandas.

Siekiant apsaugoti sluoksnius, ypač svarbu pašalinti visą tirpalą, kuris neįsiskverbė į paviršių. Priešingu

atveju ant paviršiaus gali atsirasti dėmių.

Jei balta veiklioji medžiaga prasisunkia iš betono padengus tirpalu, reikia pakartoti 3 žingsnį, kad būtų pašalintos visos dėmės. Svarbu! Trys paviršiaus apdorojimo etapai turi būti atliekami vienas po kito, kaip aprašyta pirmiau.

Apdorojant paviršių trimis etapais, produkto sąnaudos yra iki 0,5 l/m².

Apdorojant vertikalius paviršius (pvz., vidines sienas), vieną tirpalo dalį sumaišykite su dviem dalimis vandens (1:2) ir minkštu šepetėliu užtepkite ant betono paviršiaus. Tirpalas turi būti gausiai tepamas ant paviršiaus, kad jis kuo giliau įsiskverbtų į betoną. Leiskite paviršiui išdžiūti 40-60 min. ir tada pašalinkite tirpalo perteklių audiniu.

Apdorotas paviršius turi kietėti bent 24 valandas prieš naudojimą.

Valymas

Nedelsdami pašalinkite dėmes plovikliu ir vandeniu. Ant išdžiūvusio produkto susidariusią plėvelę galima pašalinti tik mechaniškai.

Techniniai duomenys

Savybės	Vienetai	Vertė
Dengiamasis plotis	l/m ²	0,5
pH		10–11
Tankis (DIN 53 479-B)	g/ml	1,2
Temperatūra naudojimo metu	°C	nuo +5 iki 25

Nurodyti parametrai buvo matuojami esant +23 °C temperatūrai ir 50 % santykiniam oro drėgnumui, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas.

Spalva

Pilka.

Pakuotė

5 l plastikinis kanistras

10 l plastikinis kanistras

20 l plastikinis kanistras

Laikymas

Užtikrinamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, jei laikomas uždarytoje originalioje pakuotėje sausoje patalpoje, esant temperatūrai nuo +5 °C iki +30 °C.

Apribojimai

- Netinka natūraliems paviršiams (kalkakmenio, smiltainio) sutvirtinti.
- Negalima naudoti lauke.

Saugos reikalavimai

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis. Saugokite nuo vaikų. Stenkitės, kad nepatektų ant odos ir akių. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Dėvėkite tinkamas pirštines ir akių / veido apsaugą. Prarijus nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite šią pakuotę arba etiketę.

Išsamesnė saugos informacija pateikiama saugos duomenų lape (SDL).

PENOSIL

We save energy /  Wolf Group

www.penosil.com

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

tel +372 605 9300
fax +372 605 9315
info@penosil.com

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet koku atveju rekomenduojama patikrinti produkto tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.