

TEHNISKO DATU LAPA

PENOSIL Dust Proofer 612

Šķīdums, kas ķīmiski nostiprina betona virsmu un padara to putekļus atgrūdošu. PENOSIL Dust Proofer 612 palielina betona grīdu izturību pret nodilumu, padara tās putekļus atgrūdošas un izturīgas pret ķīmikāliju iedarbību.

Priekšrocības

- Putekļus atgrūdošs
- Izturīgs pret nodilumu
- Izturīgs pret eļļu
- Izturīgs pret ūdeni
- Izturīgs pret ķīmikāliju iedarbību (sārmēm un skābēm)
- Reaģē ar betonu, tādējādi nodrošinot vienmērīgu virsējā slāņa blīvējumu
- Saglabā betona "elpotspēju"

Pielietojums

- Autostāvvietu un garāžu grīdu impregnēšana.
- Noliktavu un rūpniecības ēku grīdu impregnēšana.
- Kāpņu un citu iekštelpu betona virsmu (ieskaitot vertikālās virsmas) impregnēšana.

Sāķere

- Betons
- Materiāli uz cementa bāzes

Lietošana

Lietošanas nosacījumi

Pirms impregnēšanas svaigi veidotas betona virsmas jāatstāj sacietēt 21 dienu (+23 °C, 50 % relatīvais mitrums). Gaisa un pamatnes temperatūrai jābūt no +5 °C līdz +25 °C.

Virsmas sagatavošana

Virsmām jābūt sausām, tīrām no putekļiem, netīrumiem un eļļas. Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, ieteicams iepriekš apstrādāt betona virsmu!

Lietošana

Grīdas virsma tiek apstrādāta trīs posmos:

1. Sajauciet vienu daļu šķīduma ar divām daļām ūdens (1:2) un uzklājiet uz betona virsmas ar mīkstu birsti. Šķīdums jāuzklāj uz virsmas bagātīgi, lai tas varētu pēc iespējas dziļāk iesūkties betonā. Ļauj virsmai nožūt 40–60 minūtes, pēc tam noņem lieko šķīdumu ar drānu. Uzmanīgi turpiniet ar 2. posmu.
2. Sajauciet šķīdumu ar ūdeni 1:1 un uzklājiet uz betona virsmas tāpat kā iepriekš. Ļaujiet virsmai nožūt 40–60 minūtes, pēc tam noņemiet lieko šķīdumu. Uzmanīgi turpiniet ar 3. posmu.
3. Sajauciet divas daļas šķīduma ar vienu daļu ūdens (2:1) un uzklājiet maisījumu uz betona virsmas tāpat kā iepriekšējos posmos. Ļaujiet virsmai nožūt 40–60 minūtes, pēc tam noņemiet lieko šķīdumu. Pilnīga sacietēšana notiek 24 stundu laikā.

Lai uz virsmas nepaliktu šķīduma paliekas, ir īpaši svarīgi noņemt visu šķīdumu, kas nav iesūcies virsmā. Pretējā gadījumā uz virsmas var parādīties plankumi.

Ja pēc pārklāšanas no betona izsūcas balta aktīvā viela, 3. posms jāatkārto, lai noņemtu traipus. NB! Trīs virsmas apstrādes posmi jāveic viens pēc otra, kā aprakstīts iepriekš. Apstrādājot virsmu trīs posmos, produkta patēriņš ir līdz 0,5 l/m².

Apstrādājot vertikālas virsmas (piemēram, iekšējās sienas), sajauciet vienu daļu šķīduma ar divām daļām ūdens (1:2) un uzklājiet uz betona virsmas ar mīkstu birsti. Šķīdums jāuzklāj uz virsmas bagātīgi, lai tas pēc iespējas dziļāk iesūktos betonā. Ļaujiet virsmai nožūt 40–60 minūtes, pēc tam noņemiet lieko šķīdumu ar drānu.

Apstrādātajai virsmai pirms lietošanas jāžūst vismaz 24 stundas.

Tīrīšana

Traipus nekavējoties noņemiet ar mazgāšanas līdzekli un ūdeni. Nožuvušā produkta veidoto plēvi var noņemt tikai mehāniski.

Tehniskie dati

Īpašības	Vērtība	Mērvienība
Pārklājuma platība	0,5	l/m ²
pH	10...11	
Blīvums (DIN 53 479-B)	1,2	g/ml
Lietošanas temperatūra	+5...+25	°C

Norādītās vērtības ir iegūtas +23 °C temperatūrā un 50% relatīvā mitrumā, ja nav norādīts citādi. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un pamatnes veida.

Krāsa

Pelēks.

Iepakojums

5 L plastikāta kanna

10 L plastikāta kanna

20 L plastikāta kanna

Uzglabāšana nosacījumi un laiks

Uzglabāšanas laiks 24 mēneši, uzglabājot slēgtā iepakojumā un sausā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C.

Ierobežojumi

- Nav piemērots dabīgo virsmu (kaļķakmens, smilšakmens) nostiprināšanai.
- Nedrīkst lietot ārpus telpām.

Drošības noteikumi

Kairina acis, respiratoro sistēmu un ādu. Nopietna acu bojājuma risks. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Saskares gadījumā ar acīm nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Lietot piemērotus cimdus un acu/sejas aizsardzības līdzekļus. Norijot, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un parādīt šo iepakojumu vai etiķeti. Sīkāka informācija par drošību ir pieejama drošības datu lapā (SDS).

Piezīme: Šajā dokumentā sniegtajās instrukcijās ir izmantoti ražotāja veikto testu rezultāti, un tie ir sniegti pēc labākās gribas. Ražotājs nav atbildīgs par sasniegtajiem rezultātiem, jo materiāli un pamatnes var atšķirties, kā arī pastāv dažādas lietošanas iespējas, kas ir ārpus mūsu kontroles. Jebkurā gadījumā ieteicams pārbaudīt produkta piemērotību lietošanas vietā. Ražotājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt produktus.

Šis TDS aizstāj un atceļ visus iepriekšējos datu lapas par šo pašu produktu.