PENOSIL

FICHE TECHNIQUE

PENOSIL Parquet Joint 630

Mastic acrylique pour parquet



Mastic acrylique à base de dispersion d'acrylate spéciale, plasto-élastique pour le jointoiement des parquets et stratifiés vernis ou non vernis. Résistant à des mouvements pouvant aller jusqu'à 5%. Lorsque le mastic est complètement sec, il peut être poncé, verni ou peint. Ne contient pas de solvants et est presque inodore.

Avantages

- Étanchéité des joints des revêtements de sol en bois
- Peut être poncé et poli après durcissement
- Peut être peint
- Pratiquement sans odeur
- Ne contient pas de solvants

Domaines d'application

- Utilisé pour le jointoiement des parquets vernis ou non vernis.
- Tous joints de finition et de calfeutrement sur supports en bois.
- Ne pas utiliser sur des surfaces en contact permanent avec de l'eau.
- Ce mastic ne répond pas aux sollicitations des joints de dilatation.

Couleur

- PF37 - Hêtre
- PF86 – Pin
- PF90 – Chêne foncé
- PF96 - Chêne

Emballage

Cartouche de 300ml, 12 unités par carton.

Conditions de conservation

Durée de conservation garantie 12 mois à compter de la date de fabrication si le produit est conservé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit sec, à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C. Éviter le gel et les températures supérieures à +30 °C. Résistance à court terme à la congélation,maximum 10 jours à des températures supérieures à -18 °C. Résistance à la congélation-décongélation 7cycles à des températures de -18 °C et +23 °C, un cycle durant 48 heures (24 heures à -18 °C et 24heures à +23 °C).

PENOSIL Parquet Joint 630

Adhérence

- Bois
- Béton
- Plâtre
- Ciment
- Plaque de plâtre
- Briques
- Métaux

Classifications techniques et certificats

- Classement selon la réglementation française sur les émissions de COV : C

Données techniques

Propriétés	Valeur	Unité
Base	Acrylique	
Sec au toucher	3...5	min
Taux de durcissement	1...2	mm/24h
Résistance au fluage (ISO 7390)	0	mm
Température d'application	+5...+40	°C
Température de service	-20...+80	°C
Dureté Shore A (ISO 868)	40	
Densité (EN-ISO 2811-1)	1,7	g/ml

Les valeurs indiquées ont été obtenues à +23 °C et 50% d'humidité relative, sauf indication contraire. Ces valeurs peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et le type de supports.

Instructions d'application

Conditions d'application

Température d'application entre +5°C et +40°C.

Préparation des surfaces

Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière, de particules libres et d'huile. Les surfaces non poreuses doivent être nettoyées avec un solvant et un chiffon en coton propre et non pelucheux. L'excès de solvant doit être éliminé avant évaporation avec un chiffon propre.

PENOSIL Parquet Joint 630

Méthode d'application

Cartouche : coupez l'extrémité de la partie filetée de la cartouche et vissez la canule d'application puis coupez l'extrémité de biais de manière à obtenir une ouverture minimum de 6 mm. Placez la cartouche dans le pistolet, appliquez le mastic dans le joint à combler en appuyant sur la gâchette du pistolet de manière régulière, répétée et en faisant glisser doucement la buse le long du joint. Après application, lissez le joint à l'aide d'une spatule appropriée (PENOSIL EASYPRO Spatula). Peut être peint après le durcissement final. Une mise en peinture précoce peut provoquer des fissures dans la peinture.

Nettoyage

L'acrylique non durci peut être enlevé avec de l'eau ou avec des lingettes de nettoyage spéciales. L'acrylique durci doit d'abord être enlevé mécaniquement, puis avec un chiffon humide.

Limites

- Il ne doit pas être appliqué sur des supports bitumineux ou contenant du goudron, et sur des matériaux quidégagent des huiles ou des plastifiants. Ne pas utiliser dans des conditions ou mouillées ou si la pluie estimminente.
- Non recommandé pour les applications en contact permanent avec l'eau.
- Ne convient pas aux joints mobiles.
- En raison de la grande variété de supports possible, nous recommandons un test préalable de compatibilitéet d'adhérence. Si nécessaire, appliquer un primaire les surfaces pour améliorer l'adhérence.
- Veuillez respecter la date de péremption !

Règles de sécurité

Assurer une ventilation suffisante pendant l'application et porter les équipements de protection individuelle nécessaires. Des informations de sécurité plus spécifiques sont disponibles sur la fiche de données de sécurité (FDS).

Note: Les instructions contenues dans la présente documentation sont basées sur des tests effectués par le fabricant et sont présentées de bonne foi. En raison des variations des matériaux et des substrats ainsi que des diverses possibilités d'application qui échappent à notre contrôle, le fabricant n'est pas responsable des résultats obtenus. Dans tous les cas, il est recommandé de tester l'adéquation du produit sur le lieu d'application. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis. Cette fiche technique remplace et annule toutes les fiches techniques précédentes relatives au même produit.

29-04-2026 16:50:55

Wolf Group France sarl
Z.I. Rue Pierre et Marie Curie
59147 Gondecourt,
France

tel: 03 20 38 25 54
fax: 03 20 38 29 67
info.fr@wolf-group.com