

TEHNISKO DATU LAPA

PENOSIL GoldGun 65

Vienkomponenta, lietošanai gatavas poliuretāna pistolputas dažādiem pielietojumiem būvniecībā, piem., logu un durvju rāmju uzstādīšanai, šuvju un caurlaidumu blīvēšanai, siltuma un skaņas izolācijai. Laba saķere ar lielāko daļu materiālu - koku, betonu, akmeni, ģipsi, metālu, PVC un polistirolu.

- Īpaši liels izejošais apjoms, +49% vairāk putu
- Piemērots lietošanai plašā temperatūru diapazonā
- Izturīga un viendabīga struktūra
- Augsti siltuma un skaņas izolācijas rādītāji

Pielietojums

- Logu un durvju šuvju blīvēšana
- Šuvju blīvēšana un savienošana
- Caurviju izolācija
- Termisko tiltu ietekmes samazināšana
- Siltumizolācija un skaņas izolācija

Lietošana

Lietošanas nosacījumi

Gaisa temperatūra lietošanas laikā: 0°C līdz +35°C. Pārļecinieties, ka apkārtējās vides temperatūra paliek šajā diapazonā, līdz putas ir pilnībā sacietējušas.

Balona temperatūra uzklāšanas laikā: +5 °C līdz +30 °C, vislabākie rezultāti pie +20 °C.

Virsmas sagatavošana

Notīriet no virsmām putekļus, netīrumus un eļļas traipus. Samitriniet sausas pamatnes, apsmidzinot ar ūdeni (tikai temperatūrās virs nulles), lai nodrošinātu labākus rezultātus. Aizsargāiet blakus esošās virsmas ar papīru, plastikāta plēvi vai citu piemērotu materiālu. Ja nepieciešams, ārdarbos izmantojiet papildu aizsargus pret laikapstākļiem (lietu, vēju utt.).

Lietošana

Kārtīgi sakratiet putu balonu vismaz 20 reizes. Noņemiet vāciņu. Turiet putu balonu vertikālā stāvoklī ar vārstu uz augšu. Cieši pieskrūvējiet putu balonu pie pistoles, ar vienu roku turot pistoles rokturi un ar otru pieskrūvējot balonu. Pārļecinieties, ka pistole nav vērsta pret cilvēkiem. Izvairieties no balona pieskrūvēšanas pistolei ar vārstu uz leju. Neskrūvējiet pistoli pie balona. Pieskrūvēšanas laikā nesalieciet un neapgrieziet balonu. Balona darba stāvoklis pēc piestiprināšanas – ar lejas daļu uz augšu. Putu padevi var regulēt ar pistoles mēlīti un regulēšanas skrūvi.

Aizpildiet savienojuma vietu apmēram par 65 %, jo putas izplešas. Aizpildot lielākas šuves, uzklājiet putas vairākos slāņos un samitriniet putas starp slāņiem, lai iegūtu labāku rezultātu. Pēc sacietēšanas nogrieziet liekās putas.

Tīrīšana

Izmantojiet Penosil Foam Cleaner, lai notīrītu instrumentus un virsmas no nesacietējušām putām. Rokas, drēbes un putu pistoli no nesacietējušām putām var notīrīt arī ar Penosil Cleaning Wipes mitrajām salvetēm. Sacietējušās putas var noņemt mehāniski pēc atmiekšķēšanas ar Penosil Foam Remover.

Tehniskie dati

Īpašība	Mērvienība	Vērtība
Virsmas saglabā lipīgumu (EN 17333-3)	minūte	5...9
Var griezt (putu sloksne 30 mm, EN 17333-3)	minūte	<30
Pilnīga sacietēšana šuvē, 3x5cm (+23 °C)	stunda	<8
Sacietēšanas spiediens (EN 17333-2, samitrinātas virsmas)	kPa	<2,5
Otrreizējā paplašināšanās (EN 17333-2)	%	<70
Blīvums šuvē, 3x10cm (WGM106)	kg/m³	12...16
Dimensionālā stabilitāte (EN 17333-2, samitrinātas virsmas)	%	<6
Sacietējušu putu temperatūras izturība	°C	-50...+90
Sacietējušu putu uguns reakcijas klase (NE 13501-1)		F
Sacietējušu putu ugunsizturība (DIN 4102-1)		B3
Stiepes izturība / pagarinājums (EN 17333-4, samitrinātas virsmas)	kPa/%	>85/21
Spiedes stiprība (EN 17333-4, samitrinātas virsmas)	>25	kPa
Bīdes stiprība (EN 17333-4, samitrinātas virsmas)	>35	kPa
Siltumvadītspēja	W/(m·K)	0,033
Skaņas gaisā izolācijas indekss R _{st,w} (EN ISO 10140)	dB	62
Ūdens tvaiku caurlaidība (EN 12086)	mg/(m·h·Pa)	<0,06

Norādītās vērtības tika iegūtas pie +23 °C un 50% relatīvā mitruma, ja vien nav norādīts citādi. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un pamatnes veida.

Krāsa

Gaiši dzeltena.

Iepakojums

Aerosola balons 1000 ml, pildījums 870 ml, kastē 12 baloni.

Uzglabāšanas nosacījumi un laiks

Garantētais glabāšanas laiks ir 18 mēneši no izgatavošanas datuma, ja uzglabā neatvērtā iepakojumā vēsā un sausā vietā temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Nepakļaut temperatūrai virs + 50°C, neglabāt siltuma avotu tuvumā vai tiešos saules staros. Uzglabāt un transportēt vertikālā stāvoklī. Pirms transportēšanas balons droši jāiepako.

Ierobežojumi

- PU putām nav saķeres ar teflona, polietilēna un silikona virsmām.
- Nav ieteicams ar pārtraukumiem atskrūvēt pistoli no putu kannas. Putas jālieto tā, lai pistole būtu pieskrūvēta vienu reizi.
- Sacietējušās putas ir jutīgas pret UV gaismu un tiešiem saules stariem, tāpēc ieteicams pārklāt tās ar piemērotu necaurspīdīgu hermētiku, aizpildītāju, krāsu vai citu materiālu. Nepārklāt putas pirms tās nav pilnībā sacietējušas.

- Lūdzam ievērot derīguma termiņu!

Drošības noteikumi

Tvertne atrodas zem spiediena. Lietot tikai labi vēdināmās vietās. Putu uzklāšanas laikā nesmēķēt! Ja nepieciešams, izmantot aizsargaprīkojumu. Sargāt no bērniem. Plašāku informāciju skatīt etiķetē un drošības datu lapā (SDS).

Piezīme: Norādījumi šajā dokumentā ir balstīti uz ražotāja veiktajiem testiem un sniegti godprātīgi. Materiālu un pamatņu atšķirību, kā arī dažādo pielietojuma iespēju dēļ, kas ir ārpus mūsu kontroles un ietekmes, ražotājs nav atbildīgs par sasniegtajiem rezultātiem. Jebkurā gadījumā produkta piemērotību ieteicams pārbaudīt pirms izmantošanas lietošanas vietā. Ražotājs patur tiesības modificēt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šī TDS aizstāj visas iepriekšējās tā paša produkta tehnisko datu lapas.