

TEHNISKO DATU LAPA

PENOSIL PlasterSeal 650

PlasterSeal ir ātri žūstošs, viegls un lietošanai gatavs maisījums īpaši izstrādāts ģipškartona plākšņu šuvju aizpildīšanai. Izstrādājums ir testēts saskaņā ar EN 13963 un atbilst CE marķējuma 4A prasībām. Tas nozīmē, ka to var izmantot kā maisījumu savienojumu blīvēšanai bez armējošām lentēm.

- Nav nepieciešams izmantot armējošās lentes
- Gandrīz nesarūk
- Ļoti augsta izturība pret plaisāšanu
- Ātra žūšana
- Var slīpēt
- Var krāsot

Pielietojums

- Ģipškartona plākšņu šuvju aizpildīšanai un apdarei, kā arī skrūvju galvu apmešanai ģipškartona sistēmās.
- Var izmantot bez armējošām ģipškartona šuvju aizpildīšanai uz patievinātām, pusnoapaļotām patievinātām un pusnoapaļotām malām.

Saķere

- Ģipškartons
- Mūris
- Koks
- Apstrādāti metāli

Lietošana

Lietošanas apstākļi

Lietošanas temperatūra no +10°C līdz +40°C.

Virsmas sagatavošana

Virsmām jābūt sausām un tīrām no putekļiem, netīrumiem un eļļas. Neporainas virsmas jānotīra ar šķīdinātāju un tīru, nepūkainu kokvilnas drānu. Šķīdinātāja pārpalikums ir jānoņem ar tīru drānu pirms tas iztvaiko.

Lietošana

Telpas un virsmas temperatūrai jābūt vismaz +10 °C.

Ģipškartona sienas virsmai jābūt stabilai, sausai, stingrai, tīrai un vienmērīgai. Tā jāgatavo atbilstoši visām ģipškartona ražotāja prasībām. Šuvei starp divām ģipškartona plāksnēm jābūt 2-4 mm. Noņemiet visus esošos virsmas atdalošos materiālus, pastas vai papīra atlikumus, pārliecinieties, ka šuves un ģipškartona virsma ir bez putekļiem. Izmantojot ģipškartona plāksnes vairākos slāņos, PlasterSeal jāizmanto katra slāņa šuvēs.

Pēc pamatnes sagatavošanas aizpildiet šuvi, izmantojot nelielu špakteļlāpstiņu un stingri iespiediet masu šuvē, pārvelkot špakteļlāpstiņu pāri šuvei. Noņemiet lieko produktu ar platāku špakteļlāpstiņu.

Ar Plasterseal apstrādāto šuvi var slīpēt, apmest un krāsot pēc izžūšanas 4-6 stundu laikā.

Produkta patēriņš patievinātu reģipša plākšņu malu un pusnoapaļotu patievinātu malu aizpildīšanai ir 0,2 l/m.

Tīrīšana

Nesacietējušu hermētiķi var notīrīt ar ūdeni vai speciālām tīrīšanas salvetēm. Sacietējušu hermētiķi sākumā jānoņem mehāniski un pēc tam ar mitru drānu.

Tehniskie dati

Ipašības	Vērtība	Mērvienība
Bāze	Acrylic	
Konsistence	Non-slump paste	
Blīvums(DIN 53 479-B)	0,4	g/ml
Nelīpošas virsmas izveidošanās laiks	<10	min
Plēves izveidošanās laiks	4...6	min
Apjoma zudums (ISO 10563)	3...5	%
Plūsmas pretestība (ISO 7390)	0	mm
Lietošanas temperatūra	+10...+40	°C
Temperatūras izturība	+5...+75	°C
Derīguma termiņš	24	months
Sora cietība A (ISO 868)	70	

Norādītās vērtības tika iegūtas pie +23 °C un 50% relatīvā mitruma, ja vien nav norādīts citādi. Šīs vērtības var atšķirties atkarībā no vides faktoriem, piemēram, temperatūras, mitruma un pamatnes veida.

Tehniskā klasifikācija un sertifikāti

- EN 13963:2005: Tips 4A

Krāsa

Balts.

Iepakojums

5 l un 16 l plastikāta spainis,

Uzglabāšanas nosacījumi un laiks

Garantētais glabāšanas laiks ir 24 mēneši no izgatavošanas datuma, ja uzglabā neatvērtā, oriģinālā iepakojumā, sausā vietā, temperatūrā no +5°C līdz +30°C. Izvairieties no produkta sasaldēšanas un temperatūras virs +30°C.

Ierobežojumi

- PlasterSeal nav piemērots ģipškartona plāksnēm ar slīpi nogrieztu malu vai jauktu malu.
- Nav piemērots lietošanai vietās, kas atrodas pastāvīgā saskarē ar ūdeni un mitros vai slapjos apstākļos.
- Izvairieties no lietošanas uz bitumena un darvu saturošām pamatnēm.
- Nav piemērots kustīgām šuvēm.
- Izvairieties no lietošanas uz pamatnēm, kas izdala eļļas vai plastifikatorus.
- Vislabāk neizmantojot uz neapstrādātiem metāliem oksidācijas riska dēļ.
- Tā kā pamatnes ir ļoti dažādas, iesakām veikt iepriekšēju saderības un saķeres testu. Ja nepieciešams, gruntējiet virsmas, lai uzlabotu saķeri.
- Tā kā gan uzklāšanas laikā, gan pēc tās hermētiķis var tik pakļauts dažādu apstākļu ietekmei, klientam vienmēr vispirms ir jāveic produkta tests.
- Lūdzam ievērot derīguma termiņu!

Drošības noteikumi

Uzklāšanas laikā nodrošiniet pietiekamu ventilāciju un izmantojiet nepieciešamos individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Plašāku informāciju skatīt etiķetē un drošības datu lapā (SDS).

Piezīme: Norādījumi šajā dokumentā ir balstīti uz ražotāja veiktajiem testiem un sniegti godprātīgi. Materiālu un pamatņu atšķirību, kā arī dažādo pielietojuma iespēju dēļ, kas ir ārpus mūsu kontroles un ietekmes, ražotājs nav atbildīgs par sasniegtajiem rezultātiem. Jebkurā gadījumā produkta piemērotību ieteicams pārbaudīt pirms izmantošanas lietošanas vietā. Ražotājs patur tiesības modificēt produktus bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šī TDS aizstāj visas iepriekšējās tā paša produkta tehnisko datu lapas.