

TECHNISCHES DATENBLATT

PENOSIL Acryl 656

Phthalatfreie Acryl-Dichtmasse für die Endbearbeitung. Der Dichtstoff wird hauptsächlich zum Füllen von Wandrissen und Fugen in Innenräumen verwendet, kann aber auch im Freien eingesetzt werden.

Hauptvorteile

- Geruchsarm
- Nicht absackend
- Bleibt Kunststoff
- UV-resistent
- Überstreichbar
- Niedriger VOC-Gehalt

Anwendungsbereiche

- Füllen von Rissen und Fugen mit moderaten Bewegungen
- Versiegeln poröser Oberflächen
- Abschlussarbeiten vor dem Anstrich

Haftend

- Beton
- Gipskarton
- Holz
- Mauerwerk
- PVC
- Bearbeitete Metalle
- Keramiken

Anwendungsanleitung

Anwendungstemperatur

Anwendungstemperatur zwischen +5°C und +40°C.

Vorbereitung der Oberfläche

Die Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, losen Partikeln und Öl sein. Nicht poröse Oberflächen sollten mit einem Lösungsmittel und einem sauberen, nicht fußelnden Baumwolltuch gereinigt werden. Überschüssiges Lösungsmittel sollte vor dem Verdunsten mit einem sauberen Tuch entfernt werden.

Verarbeitung

Kartusche: Schneiden Sie das Gewindeende der Kartusche ab und schrauben Sie die Auftragsdüse auf, um das Dichtmittel zu verteilen. Schneiden Sie das Gewindeende so ab, dass eine geeignete Öffnung für die Anwendung entsteht. Setzen Sie die Kartusche zusammen mit dem Applikator in die Pistole ein und füllen Sie die Einbaudüse durch wiederholtes Drücken des Pistolenabzugs mit Dichtmittel.

Tragen Sie das Dichtmittel in der Fuge auf, indem Sie wiederholt und gleichmäßig auf den Pistolenabzug drücken und die Düse gleichmäßig an der Fuge entlang ziehen. Nach dem Auftragen glätten Sie die Oberfläche mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. Spachtel) und entfernen überschüssiges Material.

Nach der Endaushärtung überstreichbar. Die Aushärtezeit hängt von der Größe der Fuge ab (2,5-3 mm/Tag). Ein zu früher Anstrich kann zu Rissen in der Farbe führen.

Es wird dringend empfohlen, die ausgehärtete Dichtungsmasse mit einer geeigneten Farbe zu überziehen, um ihre Langlebigkeit und einen ähnlichen Farbton wie der Hintergrund zu gewährleisten.

Reinigung

Unausgehärteter Dichtstoff kann mit Lösungsmitteln wie Waschbenzin, Aceton oder mit speziellen Reinigungstüchern gereinigt werden.

Ausgehärteter Dichtstoff kann mechanisch entfernt werden. Bei Bedarf sollte Silikonentferner verwendet werden.

Technische Daten

| Eigenschaften | Wert | Einheit |
|--|-------------|-------------------|
| Basis | Acrylic | |
| Dichte (DIN 53 479-B) | 1,62 | g/ml |
| Klebfreizeit | 2...4 | min |
| Hautbildungszeit | 4...9 | min |
| Volumenverlust (ISO10563) | <25 | % |
| Fließwiderstand (ISO 7390) | 0 | mm |
| Intensität des mikrobiologischen Wachstums (ISO 846) | 2 | |
| Anwendungstemperatur | +5...+40 | °C |
| Gebrauchstemperatur | -30...+75 | °C |
| Härte Shore A (ISO 868) | 20...30 | |
| Eigenschaften von ausgehärtetem Dichtstoff | | |
| E-Modul 100% (ISO 37) | 0,2...0,3 | N/mm ² |
| Zugfestigkeit (ISO 37) | 0,2...0,3 | N/mm ² |
| Bruchdehnung (ISO 37) | >600 | % |
| E-Modul 100% (ISO 8339) | 0,08...0,12 | N/mm ² |
| Zugfestigkeit (ISO 8339) | 0,08...0,12 | N/mm ² |
| Bruchdehnung (ISO 8339) | >250 | % |

Die angegebenen Werte wurden bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ermittelt, wenn dies nicht anders angegeben ist. Diese Werte können abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Untergrundtyp variieren.

Technische Klassifizierung und Zertifikate

- Fassadendichtstoff für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.
EN 15651-1:2012: Typ F-EXT-INT Klasse 12,5P
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm

Farbe

Helles Weiß.

Verpackung

300 ml Kartusche, 12 Stück in einem Karton

Aufbewahrung und Haltbarkeit

Garantierte Haltbarkeit 18 Monate ab Herstellungsdatum, wenn es in der geschlossenen Originalverpackung an einem trockenen Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert wird. Vermeiden Sie Gefrieren und Temperaturen über +30 °C.

Kurzfristige Frostbeständigkeit, maximal 10 Tage bei Temperaturen über -18 °C.

Gefrier-Auftau-Beständigkeit 7 Zyklen bei Temperaturen von -18 °C und +23 °C, wobei ein Zyklus 48 Stunden dauert (24 Stunden bei -18 °C und 24 Stunden bei +23 °C).

Einschränkungen

- Es sollte nicht auf bituminösen oder teerhaltigen Untergründen und auf Materialien, die Öle oder Weichmacher abgeben, aufgetragen werden. Nicht in feuchter oder nasser Umgebung oder bei drohendem Regen verwenden.
- Nicht empfohlen für Anwendungen in ständigem Kontakt mit Wasser.
- Ein zu früher Anstrich kann zu Rissen in der Farbe führen.
- Nicht geeignet für Fugen mit einer Bewegung von mehr als 12,5% der Fugenbreite.
- Aufgrund der großen Vielfalt möglicher Untergründe empfehlen wir eine vorherige Kompatibilitäts- und Haftprüfung. Gegebenenfalls sind die Oberflächen zu grundieren, um die Haftung zu verbessern.
- Aufgrund der vielfältigen Einflüsse während und nach der Anwendung muss der Kunde das Produkt immer zuerst testen!
- Bitte beachten Sie das Verfallsdatum!

Sicherheitsvorschriften

Während der Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen und die erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen.

Spezifischere Sicherheitsinformationen sind auf dem Sicherheitsdatenblatt (SDS) zu finden.

Hinweis: Die Anweisungen in den vorliegenden Unterlagen beruhen auf vom Hersteller durchgeführten Tests und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Aufgrund von Schwankungen in Material und Untergrund sowie der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, die sich unserer Kontrolle entziehen, haftet der Hersteller nicht für die erzielten Ergebnisse. In jedem Fall empfiehlt es sich, die Produkteignung am Einsatzort zu testen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Datenblätter zu demselben Produkt und macht sie überflüssig.