

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL SpeedFix High Tack Crystal 717

Aukščiausios kokybės elastingi bespalviai hibridiniai klijai, pasižymintys itin stipriu pirminiu sukibimu, skirti naudoti vidaus ir lauko darbams. Ypač greitai ir tvirtai suklijuoja įvairias medžiagas bei idealiai tinka atliekant daugelį klijavimo darbų.

- Krištolo skaidrumo jungtis.
- Itin stiprus pirminis sukibimas.
- Suformuoja tvirtą ir elastingą jungtį.
- Nesukelia metalų korozijos.
- Galima naudoti ir ant drėgnų paviršių.
- Stingimo metu nesusitraukia.

Naudojimo sritys

- Skirti įvairiems klijavimo darbams statybų metu, pavyzdžiui, plokščių, profilių, grindjuosčių, izoliacinių plokščių, palangių, rėmų, stogo čerpių ir kt. tvirtinimui.
- Įvairūs klijavimo darbai, kur reikalinga elastinga, skaidri ir didelės apkrovas laikanti jungtis

Sukimba su

- Stiklu
- Anoduotu aliuminiu
- Mediena
- Keramika
- Mūru
- Plastikais (*kartu su tinkamu gruntu)

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Temperatūra naudojimo metu turi būti nuo +5 °C iki +40 °C.

Paviršiaus paruošimas

Paviršiai turi būti sausi, švarūs, be lako, dulkių, burių dalelių, riebalų ir kitų priemaišų, galinčių paveikti sukibimą. Rekomenduojama, kad paviršiai būtų sausi arba šiek tiek drėgni, bet ne šlapi. Dažyti paviršiai turi būti visiškai išdžiūvę, nuo jų neturi luptis dažai.

Jei reikia, užpildykite visus paviršiaus įtrūkimus ir nelygumus, kad paviršius būtų kuo lygesnis.

Gruntavimas:

Prieš pradėdami klijavimo procesą, rekomenduojame atlikti sukibimo testą. Kai kuriais atvejais, tam, kad paviršių sukibimas būtų geresnis, gali prireikti panaudoti gruntą.

Naudojimo būdas

Nupjaukite patrono srieginį galą ir užsukite ant jo antgalį, skirtą klijams nukreipti. Antgalį nukirpkite taip, kad susidarytų tinkamo dydžio dozavimo anga. Įstatykite patroną su antgaliu į pistoletą ir kelis kartus paspausdami pistoleto gaiduką užpildykite antgalį klijais.

Paruošę paviršių, klijus tolygiai užtepkite naudodami pistoletą klijams. Jei naudojote gruntą, prieš tepant klijus, atkreipkite dėmesį, ar jis išdžiūvęs. Tepkite klijus ant vieno iš klijuojamų paviršių juostelėmis arba mažais taškeliais kas kelis centimetrus. Nedelsdami sudėkite paviršius į reikiamą padėtį ir tvirtai paspauskite.

Jei reikia, pirmas kelias valandas po suklijavimo naudokite lipnią juostą, blokus ar kitas priemones, kad prilaikytumėte suklijuotus elementus. Neteisingai pritvirtintą elementą galima nuimti ir pritvirtinti iš naujo per pirmas kelias minutes po suklijavimo. Po elemento pakoregavimo, prispauskite elementą iš naujo.

Valymas

Nesustingusius klijus galima nuvalyti tirpikliais, tokiais kaip vaitspiritas, acetonas arba PENOSIL Cleaning Wipes 941 specialiomis valymo servetėlėmis. Sustingusius klijus galima pašalinti mechaniškai. Jei reikia, galima naudoti sustingusių hermetikų, klijų valiklį.

Techniniai duomenys

Savybė	Vienetas	Vertė
Konsistencija		Nesmulkinanti pasta
Pagrindas		Hibridinis polimeras
Tankis (DIN 53 479-B)	g/cm ³	1,01
Plėvelės susiformavimo laikas	minutės	10
Stingimo greitis	mm/24 val.	nuo 2 iki 3
Atsparumas srautui (ISO 7390)	mm	0
Temperatūra naudojimo metu	°C	nuo +5 iki +40
Eksploatacinė temperatūra	°C	nuo -40 iki +90
Kietumas pagal Šorą A (ISO 868)		60
E-Modulis ties 100 % pailgėjimu (ISO 37)	N/mm ²	1,88
Tempiamasis stipris (ISO 37)	N/mm ²	4,87
Pailgėjimas ties lūžiu (ISO 37)	%	>300
Sustingusių klijų atsparumas tempimui (WGM214)	kg/cm ²	40
Pirminio sukibimo šlyties stiprumas (WGM214)	kg/cm ²	0,026

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, pvz., temperatūros, drėgmės ir medžiagų tipo.

Techninės klasifikacijos ir sertifikatai

- EMICODE® EC 1 Plus – labai maža emisija
- Atitinka French A+ - maža emisija

Spalva

Bespalvė.

Pakuotė

290 ml plastikinis patronas, 24 vnt. dėžėje

Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas

Garantuotas tinkamumo laikas - 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei klijai laikomi uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje, nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje esant nuo +5 °C iki +25 °C temperatūrai.

Apribojimai

- Nenaudokite akvariumams ir povandeninėms jungtims sandarinti.
- Išbandykite prieš naudodami ant natūralaus akmens.
- Nesukimba su PE, PP, PTFE (Teflon®).
- Dėl galimų medžiagų įvairovės rekomenduojame atlikti pirminį suderinamumo testą.
- Prašome atkreipti dėmesį į produkto galiojimo datą!

Saugumo reikalavimai

Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir dėvėkite būtinas asmenines apsaugos priemones.

Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lapę (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet kokių atveju rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.