

## TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

# PENOSIL Floor&Wall ParquetFix Easy 748

Polimero pagrindu paruošti naudoti vienkomponenčiai parketo klijai, kurie stingsta veikiant drėgmei ir suformuoja elastingą jungtį. Klijų sudėtyje nėra tirpiklių ir vandens. Klijai sukurti visų tipų parketo grindų klijavimui ant daugelio porėtų ir neporėtų paviršių, tokių kaip betonas, cementas, mediena ir medinės medžiagos, Terrazzo grindys, metalinės perdangos, keraminės plytelės ir kt.

- Parketas atsparus apkrovoms ir paruoštas tolesnei apdailai po 24 valandų.
- Kompensuojamas medienos plėtimasis ir susitraukimas.
- Ilgas darbo laikas.
- Tinka šildomoms grindims.

### Naudojimo sritys

- Visų tipų medinių grindų klijavimas, tokių kaip masyvus, mozaikinis, juostelinis, dvisluoksnis ar trisluoksnis parketas, medinės lentos, medžio trinkelės ir laminatas.
- Visų tipų parketo grindis: kietąsias, sudurtas, lakuotas ir galutinį parketą, medžio lentas, medienos blokus ir laminatą.
- Tinka klijuoti tiek medinėms grindims, tiek 5-30 mm storio pramoniniam parketui. Atsižvelgiant į klijų savybes, maksimalus klijavimo plotis yra 260 mm medžio masyvo ir 300 mm dirbtinės medienos.
- Galima klijuoti ant porėtų ir neporėtų paviršių, tokių kaip gipso kartono plokštės, betonas, medžio drožlių plokštės, įskaitant šildomas grindis.

### Sukimba su

- Cementu
- Savaime išsilyginančiais mišiniais
- Gipso kartono plokštėmis
- Magnio oksido plokštėmis
- Betonu
- Medienos pluošto plokštėmis
- Glaistytais paviršiais

### Naudojimo nurodymai

#### Naudojimo sąlygos

Temperatūra darbo metu turi būti nuo +10 °C iki +30 °C, geriausia temperatūra naudojimo metu yra nuo +18 °C iki +25 °C. Oro drėgnumas neturi viršyti 65 %.

#### Paviršiaus paruošimas

Paruošiamieji darbai: pagrindas turi būti paruoštas montavimui, t. y. tvirtas, švarus, sausas, nealyvuotas, be dulkių ir riebalų. Naudojimo sąlygos turi atitikti galiojančius statybos reikalavimus ir standartą DIN 18356 (parketo darbai). Jei ne, šlifуйте cementines ir anhidritines grindis, savaime išsilyginančias anhidritines grindis ir nelygias, senesnes ir nelaikantįją pagrindą, kol susidarys tvirtas, klijavimui paruoštas paviršius. Po šlifavimo kruopščiai nuvalykite dulkes nuo grindų.

Jei parketo elementai yra >800 mm, turi būti užtikrintas lygumo nuokrypis ≤2 mm pagal DIN 18202.

Leistinas drėgmės kiekis paviršiuose:

	Grandinis šildymas	
	Nėra	Yra
Cementinė grindys	< 2,5 %	< 1,8 %
Anhidritinės (savaime išsilyginančios) grindys	< 0,5 %	< 0,3 %
Magnezito (besiūlės) grindys	< 3-12 %	< 3-12 %

## Naudojimo būdas

Klijai ir parketas turi būti kambario temperatūros. Užtepkite klijus tiesiai iš kibirėlio ant grindų. Tolygiai paskirstykite mentele ant pagrindo tokį kiekį, kokį realu užtepti ant parketo nustatytu montavimo laikotarpiu. Paspauskite parketo elementus į klijus, padėkite į tinkamą padėtį ir prijunkite naudodami montavimo plaktuką, laikydamiesi parketo gamintojo montavimo instrukcijų. Tarp parketo elementų negali patekti klijų. Jei ant parketo elementų pateko klijų, juos reikia nedelsiant pašalinti. Parketui prispausti naudokite svarmenis – apie 15–20 kg/m<sup>2</sup>.

Klijų išeiaga yra nuo 1 iki 1,7 kg/m<sup>2</sup>, priklausomai nuo mentelės, pagrindo ir grindų dangos. Montuojant parketą svarbu sunaudoti ne mažiau kaip 1 kg klijų - 1 m<sup>2</sup>. Jei reikia, naudokite didesnę mentelę, kad dengtūsi daugiau klijų. Norint gauti geriausius rezultatus, svarbu atlikti bandomąjį klijavimą darbo sąlygoms įsivertinti.

Norint užtepti 1 kg/m<sup>2</sup> naudokite mentele B6.

## Valymas

Nesustingusius klijus galima valyti tirpikliais, pvz., acetonu, arba valymo servetėlėmis PENOSIL Cleaning Wipes 941. Sustingusius klijus galima pašalinti mechaniškai.

## Techniniai duomenys

Savybė	Vienetas	Vertė
Cheminė sudėtis		Hibridas
Konsistencija		Skysta pasta
Tankis (DIN 53 479-B)	g/ml	1,7
Darbo laikas	minutės	nuo 20 iki 30
Stingimo greitis	mm/24h	nuo 2 iki 3
Visiškas sustingimas	valandos	24
Temperatūra naudojimo metu	°C	nuo +10 iki +30
Atsparumas temperatūrai	°C	nuo -40 iki +90
Kietumas pagal Šorą A (ISO 868)		55
Tempimo stipris (ISO 37)	N/mm <sup>2</sup>	1,3

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas.

## Spalva

Šviesiai ruda.

## Pakuotė

16 kg kibire.

## Laikymo sąlygos ir tinkamumo laikas

Garantuotas tinkamumo laikas – 12 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikant uždarytoje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje ir apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, esant temperatūrai nuo +5 °C iki +25 °C. Venkite užšalimo.

## Apribojimai

- Netinka paviršiams, iš kurių gali išsiskirti plastifikatoriai, arba asfalto grindims.
- Jei mediena apdorota chemikalais arba išskiria daug alyvos, reikia patikrinti sukibimą ir suderinamumą.
- Nenaudokite ant drėgno, neizoliuoto pagrindo.
- Klijai nepakeičia izoliacijos ir neapsaugo medienos nuo drėgmės.

# PENOSIL

We save energy / Wolf Group

[www.penosil.com](http://www.penosil.com)

„Wolf Group“ centrinis biuras  
Suur-Paala 10  
13619 Talinas, Estija

tel. +3726059300  
faks. +372 605  
9315

## Saugumo taisyklės

Naudojimo metu užtikrinkite pakankamą vėdinimą ir dėvėkite būtinas asmenines apsaugos priemones.

Išsamią informaciją apie saugą galite rasti saugos duomenų lape (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir pagrindo skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet kokių atveju rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.