

## TECHNISCHES DATENBLATT

# PENOSIL Kleb und Dicht 775

Universal Hybrid Kleb- und Dichtstoff. Auf MS-Polymer basierend, elastisch und schnell aushärtend bei Kontakt mit Umgebungsfeuchtigkeit.

- Elastisch
- Überstreichbar
- Widersteht Belastung
- Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- UV- und witterungsbeständig
- Frei von Isocyanaten und Lösungsmitteln
- Dauerhaft elastisch

### Anwendungsbereiche

- Universelles Kleben und Dichten im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Fugen rund ums Gebäude
- Abdichten von Rissen und Fugen in Fußböden
- Kleben in vibrierenden Konstruktionen
- Elastisches Kleben und Dichten für zahlreiche unterschiedliche industrielle Anwendungen

### Haftend

- Verzinkter Stahl
- Aluminium
- Beton
- Ziegelsteine
- Fliesen
- Holz
- Glas
- PVC usw.
- Haftet auf feuchten Oberflächen

### Anwendungsanleitung

#### Anwendungstemperatur

Anwendungstemperatur zwischen +5°C und +40°C.

#### Vorbereitung der Oberfläche

Die Oberflächen müssen trocken, frei von Staub, losen Partikeln und Fett sein. Nicht poröse Oberflächen sollten mit einem Lösungsmittel und einem sauberen, nicht fußelnden Baumwolltuch gereinigt werden. Überschüssiges Lösungsmittel sollte vor dem Verdunsten mit einem sauberen Tuch entfernt werden.

#### Verarbeitung

Kartusche: Schneiden Sie das Gewindeende der Kartusche ab und schrauben Sie die Auftragsdüse auf, um den Dichtstoff zu applizieren. Schneiden Sie das Gewindeende so ab, dass eine geeignete Öffnung für die Anwendung entsteht. Setzen Sie die Kartusche zusammen mit der Düse in die Pistole ein und füllen Sie die diese durch wiederholtes Drücken des Pistolenabzugs mit Dichtstoff.

Schneiden Sie die Düse so zu, dass eine geeignete Öffnung zur Dosierung des Dichtstoffs entsteht. Tragen Sie den Dichtstoff in der Fuge auf, indem Sie wiederholt und gleichmäßig auf den Pistolenabzug drücken und die Düse gleichmäßig an der Fuge entlang ziehen. Nach dem Auftragen glätten Sie die Oberfläche mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. Spachtel) und entfernen überschüssiges Material.

Gegebenenfalls sollten die an die Fuge angrenzenden Flächen geschützt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden. In der Regel wird hierfür Abdeckband verwendet. Die Abdeckbänder sollten entfernt werden, bevor sich die Haut auf dem Dichtstoff bildet.

Bei breiteren und beweglichen Fugen sollte ein Hinterfüllprofil verwendet werden, um die richtige Dicke und Form der Dichtstoffuge zu gewährleisten und eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden.

Sorgen Sie für ausreichende Belüftung an allen Fugen. Während des Aushärtungsprozesses ist darauf zu achten, dass sich keine Verunreinigungen auf der Oberfläche absetzen können und die Fugenoberfläche nicht mechanisch belastet wird.

## Reinigung

Uausgehärteter Dichtstoff kann mit Lösungsmitteln wie Waschbenzin, Aceton oder mit speziellen Reinigungstüchern gereinigt werden.

Ausgehärteter Dichtstoff kann mechanisch entfernt werden. Bei Bedarf sollte Silikonentferner verwendet werden.

## Technische Daten

Eigenschaften	Wert	Einheit
Basis	Hybrid	
Dichte (DIN 53 479-B)	1,37	g/ml
Klebfrei nach	10	min
Hautbildungszeit	30	min
Aushärtungszeit	2...3	mm/24h
Volumenverlust (EN ISO 10563)	<5	%
Fließwiderstand (ISO 7390)	0	mm
Verarbeitungstemperatur	-40...+90	°C
Bewegungsfähigkeit (ISO 11600)	±25	%
Rückstellvermögen (EN ISO 7389)	>80	%
Härte Shore A (ISO 868)	40	
<b>Eigenschaften ausgehärteter Dichtstoff</b>		
E-Modulus 100% (ISO 37)	0,65	N/mm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit (ISO 37)	2	N/mm <sup>2</sup>
Dehnung im Bruch (ISO 37)	600	%
E-Modulus 100% (ISO 8339)	0,9	N/mm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit (ISO 8339)	1,3	N/mm <sup>2</sup>
Dehnung im Bruch (ISO 8339)	>200	%

Die angegebenen Werte wurden bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ermittelt, wenn dies nicht anders angegeben ist. Diese Werte können abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Untergrundtyp variieren.

## Technische Klassifizierung und Zertifikate

- Dichtstoff für Anwendungen im Fassadenbereich, innen und außen einsetzbar (für die Verwendung in kalten Klimazonen geeignet: -30 °C).  
EN 15651-1:2012: Typ F-INT-EXT-CC, klasse 25HM
- Dichtstoff für Bewegungsfugen in Fußböden im Innenbereich.  
EN 15651-1:2012: Typ PW-INT, klasse 25HM
- FDA 177.2600 (e) – indirekter Kontakt mit Lebensmitteln
- Darf gemäß RD 140/2003 und seinen Änderungen mit Trinkwasser in Kontakt kommen. Geprüftes APPLUS.Dossier Nr. 20/24179-3222.

## Farbe

Weiß, grau.

## Verpackung

290ml Kartusche, 12 St. pro Karton

## Aufbewahrung und Haltbarkeit

Garantierte Haltbarkeit 12 Monate ab Herstellungsdatum, wenn das Material in der verschlossenen Originalverpackung an einem trockenen Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert wird.

## Einschränkungen

- Nicht auf bituminösen Untergründen oder auf Baumaterialien verwenden, aus denen Öle, Weichmacher oder Lösungsmittel austreten können (z. B. Naturkautschuk, Chloropren, EPDM, ...).
- Keine Haftung auf PE, PP, PTFE (Teflon®).
- Wir empfehlen dieses Produkt nicht für die Versiegelung von Naturstein.
- Aufgrund der großen Vielfalt möglicher Untergründe empfehlen wir eine vorherige Kompatibilitäts- und Haftprüfung. Gegebenenfalls sind die Oberflächen zu grundieren, um die Haftung zu verbessern.
- Aufgrund der vielfältigen Einflüsse während und nach der Anwendung muss der Kunde das Produkt immer zuerst testen.
- Bitte beachten Sie das Verfallsdatum!

## Sicherheitsvorschriften

Während der Anwendung für ausreichende Belüftung sorgen und die erforderliche persönliche Schutzausrüstung tragen.

Spezifischere Sicherheitsinformationen sind auf dem Sicherheitsdatenblatt (SDS) zu finden.

Hinweis: Die Anweisungen in den vorliegenden Unterlagen beruhen auf vom Hersteller durchgeführten Tests und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Aufgrund von Schwankungen in Material und Untergrund sowie der verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, die sich unserer Kontrolle entziehen, haftet der Hersteller nicht für die erzielten Ergebnisse. In jedem Fall empfiehlt es sich, die Produkteignung am Einsatzort zu testen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Datenblätter zu demselben Produkt und macht sie überflüssig.