

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PENOSIL Subfloor Adhesive 850

klijuojančios putos grindų paklotų klijavimui

Vieno komponento, paruoštos naudojimui poliuretano klijuojančios putos, kurios po užpurškimo subliūkšta iki gelio pavidalo. Naudojamos grindų paklotų klijavimui statybų ar remonto metu.

Pagrindinės savybės

- Didelė išeiga: pakeičia 12 tradicinių klijų patronų.
- Greitai atliekamas darbas.
- Stiprus ir tvirtas sukibimas su mediena ir statybinėmis plokštėmis.
- Mažas išsiplėtimas stingimo metu greitam ir tiksliam grindų įrengimui.
- Greitai stingsta.
- Sudėtyje nėra tirpiklių.
- Atsparios pelėsiui ir miltligei.
- Galima naudoti su drėgna arba šaldyta mediena.
- Sumažina grindų girgždėjimą.
- Mažas LOJ (lakiųjų organinių junginių) kiekis.
- Išbandyta pagal ASTM D3498.

Naudojimo sritys

- Medinių grindų pagrindų ir dangų klijavimas.
- Horizontalus medienų elementų prie medienos montavimas.
- Šilumos tiltelių poveikio mažinimas.



Spalva

Geltona.

Pakuotė

1000 ml aerosolinis balionėlis, tūris 750 ml, 12 vnt. dėžėje.

Laikymo sąlygos ir galiojimo laikas

Užtikrinamas tinkamumo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikoma neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje. Nelaikykite aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje, nelaikykite šalia šilumos šaltinių ar tiesioginiuose saulės spinduliuose. Laikykite ir transportuokite vertikaliaje padėtyje.

PENOSIL Subfloor Adhesive 850

Sukimba su

- Mediena
- Fanera
- OSB
- Betonu
- Gipso kartono plokštėmis
- Metalais
- Mūru
- Akmeniu

Techninės klasifikacijos ir sertifikatai

- Išbandyta pagal ASTM D3498
- M1 – maža emisija ir kvapas
- EMICODE® EC 1 Plus – labai maža emisija

Techniniai duomenys

Savybės	Reikšmė	Vienetas
Paviršiaus sustingimo laikas (EN 17333-3)	15...20	min.
Visiškai sustingsta (esant +23 °C)	<8	h
Sustingusių klijuojančių putų atsparumas temperatūros pokyčiams	-50...+90	°C
Sustingusių klijuojančių putų atsparumo ugniai klasė (DIN 4102-1)	B3	
Šlyties stipris (šlapia mediena) (ASTM D3498)	0,72	MPa
Šlyties stipris (sausą mediena) (ASTM D3498)	3,63	MPa
Šlyties stipris (šaldyta mediena) (ASTM D3498)	2,43	MPa
Ertmių užpildymas (ASTM D3498) (.062")	1,03	MPa
Ertmių užpildymas (ASTM D3498) (.125")	0,97	MPa
Atsparumas drėgmei (ASTM D3498)	Pass	

Nurodytos vertės buvo gautos esant +23 °C ir 50 % santykinei drėgmei, jei nenurodyta kitaip. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, pvz., temperatūros, drėgmės ir medžiagų tipo.

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo sąlygos

Temperatūra darbo metu nuo +5 °C iki +30 °C. Geriausi rezultatai gaunami dirbant prie +20 °C. Naudojant žemesnėje temperatūroje negu +5 °C atlikite sukibimo testą.

Balionėlio temperatūra naudojimo metu nuo +5 °C iki +25 °C, geriausius rezultatus pasieksite esant balionėlio temperatūrai +20°C. Prieš pradėdant dirbti žemoje temperatūroje, putų balionėlį reikia pašildyti vandenyje arba patalpoje (maks. +30 °C).

PENOSIL Subfloor Adhesive 850

Paviršiaus paruošimas

Nuvalykite nuo paviršių dulkes, birias daleles ir alyvos dėmes. Norėdami užtikrinti geresnius rezultatus, sudrėkinkite sausus paviršius apipurkšdami vandens dulksna.

Naudojimo būdas

Energingai purtykite balionėlį mažiausiai 20 kartų. Laikykite jį vertikaliaje padėtyje ir nuimkite adapterio dangtelį. Prisukite balionėlį prie pistoleto, viena ranka laikydami pistoleto rankeną, o kita prisukdami balionėlį. Įsitikinkite, kad pistoletas nėra nukreiptas į žmones. Neprisukite balionėlio prie pistoleto žemyn apverstu vožtuvu. Neprisukite pistoleto prie balionėlio. Purkšdami putas, balionėlį laikykite apverstą. Putų išeiga gali būti reguliuojama pistoleto gaiduku ir dozavimo sraigtu.

Padenkite klijus tolygiu sluoksniu per vidurį ant tvirtinimo kaiščių. Uždėkite pagrindo klojinį ant klijų per 10-15 minučių po klijų užpurškimo. Nenuimkite klojinio ir neatlikite pakartotinio klijavimo, nes tai sugadins klijų struktūrą ir žymiai sumažins klijų sukibimo stiprumą. Esant itin aukštai temperatūrai ir žemai drėgmei, stingimą galima paspartinti lengvai apipurškus klijų sluoksnį vandens dulksna. Po klojinio slėginio užfiksavimo, papildomai pritvirtinkite jį mechaninėmis tvirtinimo detalėmis. Stingimo metu klojinys negali patirti jokių apkrovų.

Balionėlio išeiga, kai formuojama klijų juosta, kurios plotis apie 13 mm, yra apie 128 bėginiai metrai.

Valymas

Nesustingusias putas nuo įrankių ir paviršių galima nuvalyti PENOSIL Foam Cleaner 929 putų valikliu. Nesustingusias putas nuo rankų, drabužių ir putų pistoleto galima nuvalyti PENOSIL Cleaning Wipes 941 drėgnomis valymo servetėlėmis. Sustingusias putas galima pašalinti mechanškai, suminkštinus jas PENOSIL Foam Remover 995 putų valikliu.

Apribojimai

- Putos nesukimba su tefloniniu, polietileniniu ir silikoniniu paviršiumi.

Saugumo reikalavimai

Naudokite tik gerai vėdinamose vietose. Dirbdami nerūkykite! Jei reikia, naudokite apsaugines priemones. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite etiketę ir saugos duomenų lapą (SDL).

Pastaba. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra pagrįstos gamintojo atliktais bandymais ir pateiktos sąžiningai. Dėl medžiagų ir paviršių skirtumų, taip pat dėl įvairių naudojimo galimybių, kurių mes negalime kontroliuoti, gamintojas neatsako už pasiektus rezultatus. Bet koku atveju rekomenduojama patikrinti gaminio tinkamumą jo naudojimo vietoje. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

Šis TDL pakeičia visus ankstesnius to paties gaminio duomenų lapus.

12-12-2025 09:32:34

Wolf Group LT, UAB
Ateities g. 31B
06326 Vilnius
Lietuva
tel: +37052333553
fax: +37052555775
Lietuva@wolf-group.com