

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Landscaping Adhesive 865

Liimvaht maastikukujundustöödeks

Ühekomponentne polüuretaanvaht avauste täitmiseks ja liimimiseks, kiireks ja lihtsaks kasutamiseks. Spetsiaalselt musta värvusega, et sulanduda ümbritseva maastikuga.

Põhilised eelised

- Suurepärased liimimisomadused
- Paisub, täites avauseid ja tühimikud
- Võib kasutada kokkupuutel veega
- Tardunud vaht on loomadele ja taimedele kahjutu
- Sobib aastaringseks kasutamiseks

Kasutusala

- Elementide kinnitamine maastikuehituse projektides, näiteks väikeste tugiseinte, aiapiirete jms rajamisel.
- Välistingimustes olevate avauste täitmine ja tihendamine vundamentides, tugiseintes, puitkonstruktsioonides jne.
- Tiikide ja veesilmade rajamine.
- Välistingimustes kasutatavate dekoratsioonide kinnitamine, näiteks lillepotid, kujud, linnuvannid, kunsttaimed jne.



Värvus

Must/tumehall

Pakend

1000 ml aerosoolballoon, sisu 700ml, 12 tk karbis.

Säilitamine ja säilivusaeg

Garanteeritud säilivusaeg on 18 kuud alates tootmiskuupäevast, kui toodet hoitakse avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Mitte hoida temperatuuril üle +50 °C, soojusallikate läheduses ega otsese päikesevalguse käes. Hoida ja transportida püstises asendis.

PENOSIL Landscaping Adhesive 865

Nakkuvus

- Kivim
- Kivi
- Betoone
- Puit
- Katusekivid
- Polüstüreen
- Kipsplaadid
- OSB, puitlaastplaat
- Metall
- PVC

Tehniline klassifikatsioon ja sertifikaadid

EMICODE® EC 1 Plus – väga madal emissioon

M1 – madal emissioon ja lõhn

Prantsuse VOC klass A+

Tehnilised andmed

Omadus	Väärtus	Ühik
Puutekuivaks kuivamise aeg (EN 17333-3)	6...10	min
Lõigatav (30 mm vahuriba, EN 17333-3)	<30	min
Täielikult tardunud vuugis, 3x5 cm (+23 °C)	<8	h
Täielikult tardunud (+5/-5 °C)	<24	h
Järeldamisumine (EN 17333-2)	<50	%
Tihedus vuugis, 3x10cm (WGM 106)	15...19	kg/cm ³
Tardunud vahu lühiajaline temperatuuritaluvus	-50...+100	°C
Tardunud liimvahu temperatuuritaluvus	-50...+90	°C
Tardunud liimvahu tuletundlikkus (DIN 4102-1)	B3	
Tõmbetugevus / venivus (EN 17333-4, Niisutatud pinnad)	98/24	kPa / %
Tõmbetugevus / venivus (EN 17333-4, kuivad pinnad)	78/20	kPa / %
Survetugevus (EN 17333-4, niisutatud pinnad)	35	kPa
Nihketugevus (EN 17333-4, niisutatud pinnad)	52	kPa
Soojuseri juhtivus (EN 12667, EN 17333-5)	0,033	W/(m·K)
Helisummutuskoefitsient R _{st,w} (EN ISO 10140)	62	dB
Veeauru läbilaskvus (EN 12086)	<0,06	mg/(m·h·Pa)
Saagikus vuugis, 3x5 cm (WGM107), 750 ml täiteastme kohta	15	m
Saagikus (TM 1003), 750 ml täiteastme kohta	44	l

Esitatud väärtused on saadud temperatuuril +23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures, kui ei ole märgitud teisiti. Need väärtused võivad varieeruda sõltuvalt keskkonnateguritest, nagu temperatuur, niiskus ja aluspindade tüüp.

PENOSIL Landscaping Adhesive 865

Kasutusjuhend

Kasutamistemperatuur

Õhutemperatuur kasutamise ajal: -10 °C kuni +30 °C, parimad tulemused temperatuuril +20 °C.
Ballooni temperatuur kasutamise ajal: +5 °C kuni +25 °C, parimad tulemused temperatuuril +20 °C.
Madalatel temperatuuridel töötamisel tuleb vahuballooni enne töö alustamist soojendada vee või õhuga (max +30 °C).

Pinna ettevalmistus

Eemalda pindadelt tolm, lahtised osakesed ja õli. Parema tulemuse tagamiseks niisuta kuiva aluspinda.

Kasutamine

Loksutage ballooni tugevalt vähemalt 20 korda. Eemaldage kork. Hoidke vahuballooni püstises asendis, ventiil ülespoole. Keerake balloon tihedalt püstoli külge, hoides ühe käega püstoli käepidemest ja keerates teise käega ballooni. Ärge suunake püstolit inimeste poole. Vältige ballooni keeramist püstoli külge nii, et ventiil on allapoole. Ärge keerake püstolit ballooni külge. Ärge painutage ega keerake ballooni kinnitamise ajal. Vahu väljutamisel hoidke ballooni tagurpidi. Vahu väljatulekut saab reguleerida püstoli päästiku ja reguleerimiskruviga.

Täitke vuugid kuni umbes 75% ulatuses, kuna vaht paisub. Suuremate vuukide korral kandke vaht peale mitme kihina ja niisutage kergelt iga kihi vahel, et tagada parem tulemus.

Üleliigse vahu saab ära lõigata pärast selle täielikku tardumist.

Puhastamine

Tööriistade ja pindade puhastamiseks tardumata vahust kasutage PENOSIL Foam Cleaner puhastusvahendit. Käsi ja riideid saab tardumata vahust puhastada ka PENOSIL Cleaning Wipes puhastuslappidega. Tardunud liimvahu saab eemaldada mehaaniliselt.

Piirangud

- PU-vaht ei nakku tefloni, polüetüleeni, polüpropüleeni ega silikoonpindadega.
- Vahupüstolit ei ole soovitatav kasutamise vahepeal vahuballoonilt lahti keerata. Vahtu tuleb kasutada nii, et püstol keeratakse ballooni külge üks kord.
- Tardunud vaht on tundlik UV-kiirguse ja otsese päikesevalguse suhtes ning tuleb seetõttu katta sobiva läbipaistmatu hermeetiku, pahtli, värvi või muu materjaliga. Mitte katta enne, kui vaht on täielikult tardunud.
- Palun jälgige säilivuskuupäeva!

Ohutus

Survestatud balloon. Kasutada ainult hästi ventileeritud kohtades. Kasutamise ajal mitte suitsetada! Vajadusel kasutada kaitsevahendeid. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Lisateavet vaata etiketilt ja ohutuskardilt (SDS).

Märkus. Käesolevas dokumentatsioonis toodud juhised põhinevad tootja tehtud katsetel ja on esitatud heas usus. Materjalide ja aluspindade erinevuste ning mitmesuguste kasutusvõimaluste tõttu, mis ei ole meie kontrolli all, ei vastuta tootja saavutatud tulemuste eest. Igal juhul on soovitatav testida toote sobivust kasutuskohas. Tootja jätab endale õiguse muuta tooteid ette teatamata.
Käesolev TDS asendab kõik varasemad sama toote andmelehed.

PENOSIL Landscaping Adhesive 865

08-07-2026 14:00:02

Wolf Group Head Office
Suur-Paala 10
13619 Tallinn
Estonia

Tel +372 605 9300
Fax +382 605 9315
info@penosil.com