

KARTA TECHNICZNA

PENOSIL SpeedFix Clear 909

Elastyczny klej montażowy na bazie kauczuku syntetycznego

Przezroczysty klej montażowy o wysokiej początkowej wytrzymałości, zdolny do wypełniania i łączenia szerokiej gamy podłoży z bardzo dużą prędkością. Łatwy w użyciu. Idealny do wszelkiego rodzaju mocowań w branży budowlanej.

Najważniejsze korzyści

- Superszybkie połączenie
- Ekstra-mocne wiązanie
- Doskonała przyczepność do wielu materiałów
- Nie wymaga gruntowania
- Odporność na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne
- Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
- Możliwość malowania

Obszary zastosowań

- Klejenie listew przypodłogowych, paneli, cokołów, ornamentów, taśm, profili, balustrad, skrzynek pocztowych, znaków.
- Montaż elementów konstrukcji drewnianej, płyt drewnopodobnych, płyt gipsowych oraz paneli dekoracyjnych (w celu wzmocnienia połączeń śrubowych i redukcji ich liczby).
- Mocowanie elementów drzwiowych i podłogowych.
- Klejenie dekoracji gipsowych oraz paneli ściennych.

**Kolor**

Transparentny.

Opakowanie

Kartusz 280 ml, 12 szt. w opakowaniu.

Warunki przechowywania i okres trwałości

Gwarantowany okres przechowywania 12 miesięcy od daty produkcji, przy przechowywaniu w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5 °C do +30 °C.

PENOSIL SpeedFix Clear 909

Przyczepność do materiałów i powierzchni

- Drewna
- Betonu
- Ceramiki
- Murów
- Tynku
- Kamienia
- Płytek
- Stali
- Aluminium
- Sztywnego PVC
- Szkła
- Poliestru
- Impregnowanego drewna tartaczego
- Sklejki
- Płyt wiórowych
- Konstrukcji drewno tartacznych
- Płyt pilśniowych
- Poliwęglanu (PC)

Dane techniczne

Właściwości	Wartość	Jednostka miary
Podstawa	Kauczuk syntetyczny	
Konsystencja	Pasta	
Gęstość (DIN 53 479-B)	0,9	g/ml
Czas otwarty	10	min
Szybkość utwardzania	2...3	mm/24h
Temperatura stosowania	+5...+30	°C
Temperatura pracy	-20...+50	°C
Wytrzymałość na ścinanie utwardzonego kleju (WGM214)	37	kg/cm ²
Wytrzymałość na rozciąganie utwardzonego kleju (WGM214)	15	kg/cm ²

Parametry zostały zmierzone przy temperaturze +23 °C i 50% wilgotności względnej powietrza.

Wskazówki dotyczące aplikacji

Warunki aplikacji

Temperatura aplikacji: +5 °C do +40 °C.

PENOSIL SpeedFix Clear 909

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie muszą być suche, oczyszczone z kurzu, luźnych cząstek i oleju. Powierzchnie nieporowate należy wyczyścić rozpuszczalnikiem oraz czystą, niepylącą się bawełnianą ściereczką. Nadmiar rozpuszczalnika należy usunąć przed jego odparowaniem.

Sposób stosowania

Odetnij gwintowany koniec kartusza i przykręć dyszę aplikacyjną do nakładania kleju. Odetnij końcówkę w taki sposób, aby uzyskać odpowiedni otwór do aplikacji. Umieść kartusz wraz z aplikatorem w pistolecie i napełnij dyszę klejem, kilkakrotnie naciskając spust pistoletu.

Nałóż klej na powierzchnię przeznaczoną do klejenia i natychmiast dociśnij do podłoża.

Utrzymuj nacisk do momentu pełnego utwardzenia kleju. Podczas utwardzania chroń klej przed wilgocią i zapewnij dobrą wentylację.

Czyszczenie

Nieutwardzony klej czyścić rozpuszczalnikiem (np. aceton) lub za pomocą chusteczek PENOSIL Cleaning Wipes. Utwardzony klej usuwa się mechanicznie.

Ograniczenia

- Zaleca się przeprowadzenie testów przyczepności na każdym nieznanym materiale przed użyciem.
- Nie przywiera do polietylenu (PE), polipropylenu (PP) ani PTFE (Teflon®).
- Nie stosować do złączy podwodnych ani w miejscach mających stały kontakt z wodą.
- Należy przestrzegać daty ważności!

Instrukcje bezpieczeństwa

Zapewnij odpowiednią wentylację podczas aplikacji oraz stosuj niezbędny sprzęt ochrony osobistej. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki (SDS).

Uwaga: Instrukcje zawarte w niniejszej dokumentacji opierają się na testach przeprowadzonych przez producenta i są przedstawione w dobrej wierze. Ze względu na różnice w materiałach i podłożach oraz na liczne możliwości aplikacji, które są poza naszą kontrolą, producent nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane rezultaty. Zawsze zaleca się przeprowadzenie testu przydatności produktu w miejscu aplikacji. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktów bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje i unieważnia wszystkie wcześniejsze karty dla tego samego produktu.

09-04-2025 11:26:15